

Vernice per Zincati e Zinco: ARCALAC 301



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Vernice per zincato e zinco per esterni:

Arcalac 301 è una **vernice per esterni e interni** che si applica su tutti i vostri supporti zincati e in zinco.

Vernice per zincato e zinco antiruggine, la sua formula le conferisce un'azione protettiva contro la corrosione, gli agenti atmosferici e i raggi UV.

La sua facilità di applicazione e l'alto potere coprente vi garantiranno un eccellente risultato estetico con un aspetto satinato semi-lucido (tranne la referenza Nero opaco).

Disponibile in diversi colori: vernice per ferro nero opaco, grigio antracite, bianco e nero lucido.

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che vi permette di vedere il colore più vicino alla realtà su un campionario. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare i colori RAL.

Trova il nostro prodotto per famiglia di colore: vernice per zincato e zinco bianca, vernice per zincato e zinco rossa, vernice per zincato e zinco nera, vernice per zincato e zinco grigia.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- **Protezione duratura:** La vernice per zincato e zinco offre una protezione duratura contro i danni causati dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dalla corrosione. Preserva l'aspetto e la qualità delle superfici zincate per molti anni.
- **Alta aderenza:** La formula della vernice per zincato e zinco permette una perfetta aderenza con il primer alle superfici zincate. Garantisce una finitura uniforme e regolare, senza rischio di scrostature o screpolature.
- **Facile da applicare:** La vernice per zincato e zinco è facile da applicare con un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo. Asciuga rapidamente e può essere ricoperta con una seconda mano dopo solo poche ore.

- **Resistenza alle macchie:** La vernice per zincato e zinco è anche resistente alle macchie, il che la rende facile da pulire e mantenere.
- **Distensione perfetta**

* A condizione che siano rispettate le condizioni di applicazione.

PRIMER OBBLIGATORIO

Si prega di notare che il primer: ARCALAC 301-P sarà obbligatorio prima dell'applicazione della vernice per zincato e zinco

DESTINAZIONE

Può essere utilizzata su una vasta gamma di oggetti, tra cui:

- cancelli,
- griglie e elementi in ferro,
- balconi,
- persiane,
- ringhiere,
- serrature,
- cassette postali,
- mobili da giardino,
- radiatori.

La vernice per ferro ARCALAC 301 può essere applicata su una vecchia vernice aderente e compatibile (vedere la sezione Applicazione per maggiori dettagli).

Se desideri riverniciare un cancello, una persiana, un arredo da giardino in ferro semplice, segui la nostra guida per applicare una vernice antiruggine.

Se desiderate riverniciare superfici in alluminio, dovete applicare la nostra vernice per alluminio.

MATERIALI IDONEI

- Acciaio zincato,
- Zinco.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

Pennello, rullo per laccatura, spazzola o airless (fare riferimento ai dati tecnici del vostro

airless per l'applicazione di vernice uretanica)

Pulizia degli strumenti: con solvente o acquaragia minerale (immediatamente dopo l'uso).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Metalli sani (zincati, zinco): il supporto deve essere sgrassato e decapato con il nostro Sgrassante Fosfatante seguito da un risciacquo e

asciugatura. Successivamente il metallo deve essere ricoperto con il PRIMER PER ZINCATO & ZINCO prima dell'applicazione della vernice di finitura.

- Metalli già verniciati: Se la vernice è aderente, sgrassare il supporto con il nostro Sgrassante per Tutti i Metalli (acquoso) o

Sgrassante Promotore di Adesione (solvente), carteggiare leggermente e poi rimuovere la polvere.

Se la vernice non è aderente e danneggiata, è possibile utilizzare uno sverniciatore per vernici neutro e a base di solvente come l'ARCAREMOV VERNICE LEGNO che non danneggerà lo ZINCATO o carteggiare il resto della vernice tornando alla procedura per metalli sani.

- Metalli già arrugginiti: In caso di forte ruggine, eliminare le parti arrugginite e non aderenti con una spazzola metallica. Sgrassare

il supporto con il nostro Sgrassante Fosfatante, risciacquare e asciugare. Successivamente è possibile applicare il PRIMER PER ZINCATO & ZINCO o seguire la procedura per metalli sani.

APPLICAZIONE

Mescolare bene la vernice prima dell'applicazione.

Si applica dopo il nostro PRIMER PER ZINCATO & ZINCO, ARCALAC 301-P.

Raccomandiamo un'applicazione in 2 mani. Vi consigliamo di diluire la prima mano con il 3% di acquaragia minerale e poi di applicare la seconda mano non diluita. Applicare in uno spessore sottile. Vi raccomandiamo di iniziare a dipingere gli angoli con un pennello e il resto della superficie con un rullo o a spruzzo.

È necessario attendere un minimo di 12 ore tra 2 mani. È preferibile applicare la vernice a una temperatura ambiente tra 10 e 25°C, fuori da correnti d'aria.

Vedere la sezione consumo per conoscere il consumo per m².

RACCOMANDAZIONI

- Attendere un minimo di 12 ore tra 2 mani.
- Rispettare il consumo raccomandato.
- Per evitare le tracce di rullo (cordame): Applicare la vernice tra 10 e 25°C, su un supporto non caldo, senza vento. Effettivamente una vernice che asciuga troppo velocemente lascerà dei segni.
- Applicare con tempo asciutto senza rischio di pioggia.
- Mescolare sempre bene la vernice prima dell'uso.

Precauzioni d'uso:

Uso obbligatorio dei DPI: Guanti in nitrile per le mani; occhiali di sicurezza.

In ambienti interni: lavorare in una stanza ventilata, in caso di ventilazione insufficiente l'uso di un dispositivo di protezione respiratoria è fortemente raccomandato (ad esempio: maschera con cartuccia).

PROTEZIONE

Questa vernice non richiede una protezione aggiuntiva.

ASCIUGATURA

Asciutto al tatto in 4 ore, dopo l'applicazione, in atmosfera ventilata (in funzione della natura del metallo, del suo stato e delle condizioni atmosferiche).

Lasciare asciugare almeno 12 ore tra 2 mani.

La vernice ARCALAC 301 è completamente asciutta in 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano.

Per facilitare l'asciugatura, procedere a una ventilazione sufficiente del luogo di applicazione.

MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede una manutenzione particolare.

Questo prodotto è lavabile dopo 3 settimane di asciugatura.

CONSUMO

1L permetterà di dipingere fino a 12 m² per mano, ovvero 6 m² in due mani (raccomandato).

Formato 0.5 L: +/- 6m² per una mano

Formato 2.5 L: +/- 30m² per una mano

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato al riparo dal sole, dalla pioggia e dal gelo in un luogo fresco e ventilato. I prodotti devono rimanere nella loro confezione originale chiusa, recante il nome del produttore, la designazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette di precauzione per l'applicazione. Si conserva per 1 anno nella sua confezione originale chiusa ermeticamente.

Mescolare sempre bene la vernice prima dell'uso.

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Per il RAL 7016: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso: Rispettare le precauzioni d'uso.