
PROPRIÉTÉS

Fixateur de surface, durcisseur de fond en phase aqueuse : Fixe et durcit les surfaces friables et farinantes, bloque les fonds poreux et absorbants. Primaire d'imprégnation avant peinture et revêtement. Pénètre en profondeur, améliore l'adhérence, s'applique sur tous matériaux courants de construction et laisse respirer le support.

- > Laisse respirer le support.
- > Favorise l'adhérence des peintures, enduits, crépis et tous autres revêtements.
- > Pénètre en profondeur.
- > Durcit et consolide les surfaces friables et farinantes.
- > Bloque les fonds poreux et absorbants.
- > Agit sur tous matériaux courants de construction (Béton, mortier, enduit, brique, terre cuite, pierre, plâtre...).
- > Applicable sur sol, mur, façade, toiture.
- > Produit en phase aqueuse, sans solvant.
- > Permet de conserver l'aspect naturel du support : Incolore après séchage.
(Attention : Selon le support, le produit peut légèrement foncer la teinte).

DESTINATION

S'utilise sur sol, mur, façades, toitures... Supports bruts poreux, absorbants, farinants, poussiéreux...

SUPPORTS ADMISSIBLES

Plâtre, enduit, mortier, béton, brique, terre cuite, tuile, pierre

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Éliminer les parties non adhérentes, les mousses et moisissures. Nettoyer. Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents, exempts de graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables ou non adhérentes.

Application:

Imprégner le support jusqu'à saturation. Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.
Diluer 1 volume de fixateur dans 2 volume d'eau.

Matériel d'application:

Pinceau, brosse, rouleau ou pistolet.

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Le taux d'humidité dans le support doit être inférieure ou égal à 5%.

Consommation:

5 m² / L de produit dilué. (Dilution : 1 volume de fixateur dans 2 volumes d'eau).
Pour 1L : 0,33L de résine pour 0,66L d'eau soit 15 m² suivant la porosité et l'absorption du support.
Pour 15L : 5L de résine pour 10L d'eau soit 75 m² suivant la porosité et l'absorption du support.

SÉCHAGE

Séchage : 20 minutes environ.
Recouvrable : 4 heures

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

5 L



ECRAN77, une marque de Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.