

Microcemento bagno e doccia: microcemento impermeabile



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Kit per Bagno in cemento cerato:

Il cemento cerato "MINERAL EFFECT - 117" per bagni è una malta decorativa, colorata nella massa (40 colori). Si ottiene mescolando una polvere biancastra (silice, polvere di marmo e additivi speciali), una resina bianca lattiginosa e una dose di colorante liquido. La sua formulazione permette una grande facilità di applicazione su una moltitudine di supporti. La gamma comprende i primer e le finiture che garantiscono un'eccellente aderenza e la durata del risultato estetico. Il nostro cemento cerato è presentato sotto forma di kit che comprendono tutti i prodotti necessari per la corretta realizzazione dei lavori.

IL KIT PER BAGNO IN CEMENTO CERATO PER DOCCIA ITALIANA CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
- Kit cemento cerato (micro malta granulometria fine: polvere + resina + colorante)
- Sigillante
- Vernice: HIGHPROTECT (Altissima resistenza, satinata, di qualità professionale).

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: Kit per Bagno in cemento cerato grigio, Kit per Bagno in cemento cerato bianco, Kit per Bagno in cemento cerato blu, Kit per Bagno in cemento cerato rosso, Kit per Bagno in cemento cerato nero, Kit per Bagno in cemento cerato giallo, Kit per Bagno in cemento cerato beige, Kit per Bagno in cemento cerato verde, Kit per Bagno in cemento cerato marrone, Kit per Bagno in cemento cerato arancione, Kit per Bagno in cemento cerato rosa, Kit per Bagno in cemento cerato viola.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANES INDUSTRIES.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facilità d'uso
- Tempo aperto importante

- Vernice Idrorepellente molto resistente
- 40 colori
- Facilità d'uso
- Applicazione in interni ed esterni su tutti i materiali
- Granulometria fine

SUGGERIMENTO PER IL COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro campionario Cemento Cerato. Vi verrà rimborsato se ce lo rimandate completo entro 2 mesi dall'acquisto. Vi proponiamo anche campioni individuali.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori del campionario visualizzato, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

DESTINAZIONE

Il cemento cerato "MINERAL EFFECT - 117" costituisce il rivestimento decorativo ideale per pavimenti e pareti di docce e bagni. Di grande finezza, il nostro cemento cerato darà un look contemporaneo ai vostri ambienti umidi. La superficie è liscia, piacevole al tatto e senza giunture. Abbiamo optato per una vernice ad alta resistenza totalmente impermeabile.

Se preferisci una pittura anti-condensa per bagno, scegli ARCADECO - 1215.

MATERIALI IDONEI

I supporti ammissibili sono in particolare i seguenti (non esaustivo):

- Piastrelle di cemento. - Cemento
- Lastre di gesso (BA 13), BA 13 idrorepellenti
- Gesso e lastre di gesso
- Massetti.
- Calcestruzzo alleggerito / cellulare
- Supporto in legno: medium, truciolare idrorepellente (CTBX), compensato marino, laminati.
- Piastrelle (effettuare una rasatura delle giunture)

Per i **superfici piastrellate** vi invitiamo a optare per il nostro kit cemento cerato su piastrelle che contiene un livellante destinato a riempire le fughe per evitare la ricomparsa dello "spettro" delle piastrelle.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Spatola in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o spatola in plastica (fortemente raccomandata per l'ultimo strato dei colori chiari) con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola in acciaio inox è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
- Spatola americana di diverse dimensioni (utile per angoli, schienali, scale, piccole superfici non accessibili con la spatola liscia)
- Rulli in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione del primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

KIT ATTREZZI COMPLETO

Per la realizzazione di piccole superfici (inferiori a 10m²) vi raccomandiamo il nostro kit di attrezzi completo per cemento cerato piccole superfici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. Se non è così, è necessario un fissativo di fondo: consultarci.
- La superficie deve essere perfettamente **asciutta**. In caso di presenza di umidità o salnitro: consultarci.
- Eliminare raschiando e poi eventualmente con levigatura le vecchie pitture, le tracce di gesso e di mastice. Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

In tutti i casi, raccomandiamo l'applicazione del nostro primer universale per cemento cerato. L'interposizione di un primer tra il cemento cerato e il supporto permette in particolare una migliore omogeneità finale del risultato e una migliore aderenza.

APPLICAZIONE DI UNA GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE (se necessario)

Se le vostre superfici non sono state impermeabilizzate in precedenza, vi raccomandiamo di utilizzare il nostro kit di guaina liquida impermeabilizzante per doccia e bagni che si presenta sotto forma di una guaina liquida impermeabilizzante e di bande di rinforzo da incollare negli angoli muri/pavimenti e negli angoli verticali delle pareti. Vedere la pagina del prodotto per i dettagli dell'applicazione.

Quando l'impermeabilizzazione è ben asciutta, potrete poi applicare il cemento cerato direttamente sopra (non avete bisogno di applicare il primer per cemento cerato: l'aspetto granuloso della soluzione impermeabilizzante crea un'eccellente aderenza).

APPLICAZIONE DEL PRIMER :

Applicare sulla superficie ben asciutta uno strato del nostro primer universale. Questo primer è granulato per una migliore aderenza. È adatto a superfici porose e non porose. Tempo minimo di asciugatura 12 ore. Per compensato, legno esotico, multistrato, compensato marino, marine ply, sarà necessario bloccare la risalita di tannino con una vernice a olio o 2 strati di vernice HIGHPROTECT (12 ore di asciugatura per strato) + applicazione del primer universale.

APPLICAZIONE**PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO:**

Versare tutto il colorante nel contenitore della resina (attenzione a scuotere bene il contenitore del colorante per evitare qualsiasi ristagno di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina sul fondo del flacone di colorante vuoto, agitare, per recuperare il fondo di pigmento e svuotare nel contenitore della resina. Insistiamo su questa fase fondamentale per la corretta colorazione dell'intonaco finale.

Nel secchio versare: 3 parti in peso di polvere in 1 parte in peso di resina, esempio 100 gr di resina per 300gr di polvere (utilizzare una bilancia di precisione o bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È indispensabile versare sempre la polvere nella resina e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere cremosa, densa e non troppo liquida.

Tempo di lavorabilità della miscela (tempo per applicare): 4 ore. Preparare solo la miscela per il primo strato

APPLICAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

1° strato: Applicare con una spatola a bordi arrotondati o spatola, uno strato regolare di 1kg/m². La dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto).

2° strato: Applicare il 2° strato (1kg/m²) 24 ore dopo l'asciugatura del 1° strato.

Lucidatura: Man mano che il 2° strato si asciuga, lucidare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la lucidatura e perché si fa?

Una volta che il secondo strato inizia ad asciugare, non lascia più segni al tatto e si schiarisce, passare la spatola pulita quasi piatta senza materiale come se si stesse facendo una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori. (ogni 3 o 4 passate, è necessario pulire la spatola con un panno pulito e asciutto). Questa azione è la lucidatura,

aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il cemento è più duro o ha asciugato troppo, la forza della lucidatura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di strapparsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

È per questo motivo che bisognerà iniziare la lucidatura "accarezzando" il cemento cerato.

L'uso di una spatola in polycarbonato (plastica) è raccomandato per la lucidatura dei cementi cerati chiari per evitare le tracce nere dovute al riscaldamento del materiale.

Levigatura:

24 ore dopo l'asciugatura del secondo strato, utilizzare una levigatrice elettrica a velocità media con carta abrasiva grana 150. Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie e accentuare gli effetti di sfumatura.

Per i colori chiari non utilizzare dischi di levigatura rossi (primo prezzo) che potrebbero macchiare la malta, utilizzare dischi di alta qualità di colore giallo o blu.

RACCOMANDAZIONI

"Colpo di mano": Il prodotto deve sempre essere davanti allo strumento: "applicare - riprendere - applicare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si è in fase di finitura, più bisogna essere piatti. Quando si lucida, ogni 3 o 4 passate, è necessario pulire la spatola: più si procede nella finitura, più si lavora con uno strumento pulito (pulizia con un panno umido).

Una volta finalizzato, per garantire una migliore impermeabilizzazione, applicare il nostro sigillante trasparente su tutti gli angoli pavimento e parete

TRATTAMENTO DELLO SCARICO

Lo scarico o la canalina di scarico sono punti particolari da trattare per evitare che l'acqua si infiltri sotto il cemento cerato. Vi raccomandiamo di rimuovere la griglia dello scarico o della canalina prima dell'applicazione del cemento cerato.

Sarà necessario applicare il cemento cerato fino al bordo dello scarico, fermandosi un po' prima per poter rimettere la griglia dello scarico. Quando applicherete la vernice, dovrete essere molto generosi nel punto in cui termina il cemento cerato e applicare un sottile strato di mastice intorno allo scarico, debordando leggermente sul cemento cerato. Quando il mastice è asciutto, potrete rimettere la griglia.

Raccomandiamo l'uso di silicone sanitario che ha il vantaggio di avere un agente fungicida

rinforzato resistente alla muffa.

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti esperti**: fresco su fresco - permette di far penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a creare la smaltatura (effetto lucido tramite lucidatura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani e così si ottiene un supporto più liscio.

Applicazione su pavimento riscaldato: Sarà necessario spegnere il pavimento riscaldato almeno 48 ore prima della posa del cemento cerato e "riavviarlo" almeno 72 ore dopo l'asciugatura delle finiture.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un sigillante e una vernice (contenuti nei kit).

APPLICAZIONE DEL SIGILLANTE:

24-48 ore dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo in microfibra, solo 1 strato nelle seguenti proporzioni: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m² evitando spessori eccessivi, zone troppo sottili e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura dura minimo 12 ore, idealmente 24h. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE

I kit contengono tutti la nostra vernice ad alta protezione HIGHPROTECT che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È resistente ai raggi UV. È quindi perfettamente indicata per docce e bagni che sono soggetti al ruscellamento dell'acqua, al ristagno d'acqua e alla condensa. Per le zone ad alto rischio di ristagno d'acqua (piatto doccia, piani lavabo) si consiglia di applicare 3 o 4 strati di vernice HIGHPROTECT.

Preparazione della vernice: Preparare solo quanto necessario per la prima mano: versare la base (componente A) del flacone HIGHPROTECT in un contenitore e poi versare l'indurente (componente B). Mescolare il tutto per 2 minuti. Attenzione a non confondere con il contenitore di RESINA neutra per cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare un difetto nell'aspetto e nell'efficacia del prodotto. Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione si effettuerà sempre con un manico di legno pulito). Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B). Preparerete la miscela per la seconda mano appena prima di applicarla. Per entrambe le mani 1 litro = 10m²

Applicazione con rullo in microfibra di 2 strati di vernice HIGHPROTECT a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo quando non ha più materiale. Ogni traccia biancastra scomparirà con l'asciugatura. Potrebbero essere necessari 3 strati di vernice a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata. (asciugatura tra secondo e terzo strato: 12 ore).

IMPORTANTE Se desiderate dare al vostro cemento cerato un aspetto "rustico" più ruvido con molti effetti "materici", vi consigliamo di applicare uno strato aggiuntivo di vernice HIGHPROTECT poiché una superficie con più asperità consumerà più vernice. Per mantenere una protezione ottimale su una superficie texturizzata, questo strato aggiuntivo sarà indispensabile. **LUOGHI AD ALTA FREQUENTAZIONE** : per docce ad alta frequentazione (hotel, collettività) consigliamo 4 strati di vernice HIGHPROTECT particolarmente in orizzontale, pavimenti e piatti doccia. **ASCIUGATURA**

- Asciugatura tra 2 strati di cemento cerato: circa 24 ore.
- Asciugatura tra 2 strati di vernice HIGHPROTECT: 12 ore
- Asciugatura prima della levigatura del cemento cerato e delle finiture: 24 ore o più.
- Tempo aperto della miscela di cemento cerato: 4 ore.
- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni

MANUTENZIONE

Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per i due strati.

Contenuto di ogni kit:

Kit 2m²:

- Primer universale per cemento cerato: 200ml
- Polvere: 3kg
- Resina: 0.9L
- Colorante: 100ml
- Sigillante: 200ml
- Vernice ad alta protezione: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²:

- Primer universale per cemento cerato 500ml
 - Polvere: 7.5kg
-

- Resina: 2.25L
- Colorante: 250ml
- Sigillante: 500ml
- Vernice ad alta protezione: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:

- Primer universale per cemento cerato: 1L
- Polvere: 15kg (2 sacchi da 7.5 kg)
- Resina: 4.5L
- Colorante: 500ml
- Sigillante: 1L
- Vernice ad alta protezione: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per un massimo di 12 mesi.

Video Video

Mentions Légales :

PRIMER E SIGILLANTE POROSO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. **CEMENTO DECORATIVO:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare gli aerosol o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. **VERNICE COMP A:** Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. **VERNICE COMP B:** Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.