

DB-210A Vernis sol béton Imprégnateur incolore

IMPREGNATEUR INCOLORE DB-210A est un revêtement professionnel, mono composant, à base de résine acrylique thermoplastique en phase solvant de haute résistance. Pour extérieur et intérieur (la pièce doit être bien ventilée).
Idéal pour protéger, embellir les sols - les murs neufs ou en rénovation et/ou qui nécessitent une protection particulière des agressions chimiques ou mécaniques qui peuvent endommager le support.

Améliore les propriétés hydrophobes des sols et en tant qu'imprégnateur réduit et élimine la poussière.

Rehausse et embellit la texture du matériau, donne un **aspect mouillé**, crée un **aspect naturel** tout en protégeant le support contre l'usure mécanique et les influences atmosphériques, Grande résistance à l'eau, à l'humidité, au gel, aux UV. Résistance élevée aux passages répétés et aux pneus de voitures.

APPLICATION

Pour revêtements de : béton, ciment, chaux, dalle béton, pavé autobloquant, béton imprimé, pierres reconstituées, terre cuite, tomettes et autres matériaux poreux semblables **non traités**.

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| • Garage | • Véranda | • Façade en pierre | • Pots de fleurs |
| • Terrasse | • Local commercial | • Entrepôt | • Cave, buanderie |
| • Balcon, escalier | • Atelier | • Restaurant, café | • Magasin, etc. |

CARACTERISTIQUES

- Excellente adhérence
- Haute pénétration
- Non filmogène / Haute élasticité / Pas de craquelure
- Aspect brut / naturel avec un haut pouvoir couvrant
- Faible viscosité
- Ne jaunit pas
- Insensible aux UV
- Excellente résistance à l'eau, à l'humidité
- Application facile rouleau, pinceau ou pistolet à peinture
- Séchage rapide
- Entretien facile / Résiste aux produits ménagers, aux alcalins.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------|--|
| • Aspect visuel | liquide incolore |
| • Base chimique | Résine acrylique thermoplastique |
| • Résistance à l'abrasion | 110 mg (CS-17-1KG-1000 cycles) UNE-EN ISO 7784-2 |
| • Viscosité | 45 - 55 KU (23 ± 2°C) UNE 48076 |
| • Consommation / couche | 8 à 10 m ² / litre (suivant le support) |
| • Résistance par traction | >6N/mm ² (plaque de ciment / 7 jours à 23°C/100mm secs) UNE-EN ISO 4824 |
| • Luminosité | Brillant |
| • Dureté | 84 secondes (200 µm humides / 7 jours à 23°C) UNE-EN ISO 1522 |

TEMPS DE SECHAGE

Sec au toucher	30 - 60 min.
Recouvrable	24h.
Praticable	48h.

SUPPORTS APPROPRIE

- Chape
- Béton, dalle ciment
- Chape ciment et autonivelante
- Pierre naturelle
- Dalles autobloquants
- Pavé
- Tomette

SUPPORTS INAPPROPRIE

- CARRELAGE
- Bois
- Métal
- Terre cuite
- Béton ciré
- Supports non poreux

ATTENTION : Pour pouvoir circuler en voiture il faut attendre le durcissement complet soit environ 5 à 7 jours. en fonction de la température et de l'humidité

N. B : Les temps d'attente et de séchage sont approximatifs et varient en fonction du changement de conditions : température ambiante, humidité relative, porosité du support.

DB-210A Vernis sol béton Imprégnateur incolore

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

PREPARATION DE LA SURFACE A PEINDRE - Voir conseils de préparation ci-dessous.

- Le support doit être sec, sain et exempt de traces de saleté, d'huiles et de particules friables, exempt d'humidité et d'une résistance suffisante (un délai de séchage minimum de 30 jours est nécessaire pour les bétons neufs)
La surface doit avoir une rugosité/accroche adéquate,
si nécessaire préparer le sol par sablage, ponçage ou grenaillage
- Il est nécessaire de préparer convenablement le support en éliminant les dépôts de pollution, graisses, poussières grasses et tout autres contaminations de surface qui sont parfois invisibles à l'œil nu, pour ce faire : Laver le sol avec un mélange eau/acide hydrochlorique (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15%, cette action sert: 1/ à neutraliser l'alcalinité d'un ciment neuf 2/ à dégraisser, nettoyer, dépolluer les ciments utilisés, ensuite bien rincer pour évacuer ces dépôts et laisser sécher min. 2-3 jour, aspirer pour retirer les dernières impuretés.
- Appliquer une première couche comme impression dilué à 15-20% avec le Dissolvant acrylique fournit avec le kit. Après 24h. appliquer 2 couches de finition diluée à 5-10%.

MODE D'EMPLOI / CONSEILS A RESPECTER

Nombre de couches: 2 couches selon le support

Matériel: Rouleau, brosse, pulvérisateur Airless

Conditions d'application: Recommandé de travailler à une température comprise entre +10° C et +25°. Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.

Dilution: Diluer le DB-210A avec le Dissolvant acrylique fournit dans le kit.

Recommandation: Se référer au temps de séchages ci-dessus avant d'appliquer une couche suivante.

Utilisation en intérieur: La pièce doit être correctement aérée et ventilée (Pulvérisateur Airless déconseillé)

Bien mélanger le produit avant son utilisation. Remuer pendant 2-3 minutes avec un malaxeur électrique basse vitesse jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Nettoyer les outils avec le **Dissolvant acrylique** ou White spirit immédiatement après utilisation.
Le matériau durci est retiré mécaniquement.

CONSERVATION

Stocker dans un lieu de stockage fermé, sec et ignifuge à des températures comprises ente +5° et +25°C, à l'abri des rayons du soleil et du gel. 12 mois dans l'emballage scellé d'usine à compter de la date de production .

CONDITIONNEMENT

5 L

MESURES DE SECURITE

Pour obtenir des informations et des conseils sur l'utilisation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, la dernière version de la fiche de données de sécurité est disponible sur demande auprès de notre service client, FDS contient des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.