

INTONACO MINERALE DECORATIVO COLORATO EFFETTO CALCESTRUZZO - intonaco per decorazione murale e pavimento



DESCRIZIONE PRODOTTO Intonaco minerale colorato per ristrutturazione interni

Come rinnovare, decorare, ricoprire il vostro vecchio rivestimento murale, rivestimento pavimento con un intonaco effetto calcestruzzo?

L'INTONACO MINERALE DECORATIVO (14 colori) è un intonaco di copertura monocomponente per pareti e pavimenti ideale per la ristrutturazione.

Ultra coprente e molto aderente, si utilizza senza primer anche su supporto liscio. È adatto sia per gli ambienti abitativi che per le zone umide, cucine e bagni e mobili. Il nostro intonaco è costituito da una polvere neutra e una dose di pigmento.

SUGGERIMENTO COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare i nostri campioni di Intonaco minerale singolarmente.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori della cartella colori visualizzata, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Il nostro intonaco minerale è fabbricato in Francia nel nostro stabilimento ARCANÉ INDUSTRIES dal 1995, garanzia di qualità, serietà, resistenza; il nostro intonaco minerale è raccomandato da numerosi professionisti dell'edilizia, architetti, architetti d'interni, home staging...

- Un'applicazione facile e rapida, il prodotto si diluisce con acqua.
- Tempo di lavorabilità del prodotto importante.
- Copertura perfetta del supporto.

- Eccellente aderenza su qualsiasi supporto, piastrelle, calcestruzzo, legno truciolare, cemento, medium MDF, cartongesso BA13 (con primer adatto) ...
- Consistenza cremosa che facilita l'applicazione senza segni di ripresa.
- Finitura molto liscia.
- Inodore.
- Pulizia degli attrezzi con acqua.
- Applicazione senza primer
- Qualsiasi supporto anche liscio.

Il colore AGAVE non è al momento disponibile per la vendita.

DESTINAZIONE

L'INTONACO MINERALE DECORATIVO può essere applicato sia in ambienti umidi (bagni, docce) che in ambienti abitativi (cucine, soggiorno, camere, scale...). Questo intonaco si applica su superfici piccole e medie. Per grandi superfici (40m²) pavimenti, vi consigliamo i nostri Kit calcestruzzo cerato pavimento e parete.

MATERIALI IDONEI

- Cemento, cartongesso (BA 13), gesso e blocchi di gesso (raccomandiamo il nostro primer universale per bloccare il fondo)
- Massetti
- Calcestruzzo cellulare
- Legno truciolare, medium,
- Laminato
- Piastrelle da parete o pavimento

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- spatola inox 20x8 e 24x10 e Spatola in plastica (colori chiari) e con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
- Spatola americana di diverse dimensioni (utili per gli angoli, paraschizzi, scale, piccole superfici non accessibili con la spatola)
- Rulli in microfibra (10mm - 180mm): per applicazione finitura

Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto utilizzato deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo.
- La superficie deve essere asciutta.
- Eliminare tramite raschiatura e poi eventualmente carteggiatura le vecchie pitture, le tracce di gesso e di mastice. Eliminare ogni traccia di giunti in silicone. Tutte le irregolarità devono essere eliminate.
- Per l'applicazione in una doccia, sarà necessaria una preparazione specifica per rinforzare l'impermeabilità e le giunzioni pareti/pavimenti. (consultarci)

MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

- Versare tutto il pigmento nella polvere per ottenere la tinta scelta poi mescolare a secco sotto agitazione meccanica fino alla completa colorazione della polvere. Per un colore uniforme, è preferibile setacciare il pigmento.
- Preparare 3 litri d'acqua per 10 kg di polvere ovvero 300 ml d'acqua per 1 kg di polvere poi versare a pioggia la polvere colorata nell'acqua sotto agitazione manuale o meccanica a bassa velocità fino ad ottenere una pasta omogenea.

È indispensabile versare sempre la polvere nell'acqua e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere densa.

Attenzione: poiché il colore LUNE è il colore naturale del nostro ARCAMINERAL - 249, non troverete la bustina di colorante per questa tinta.

APPLICAZIONE:

- Su supporti ben puliti e sgrassati, applicare uniformemente con una spatola inox un primo strato regolare di 1 mm di spessore.
- Dopo completa asciugatura del primo strato, circa 5 ore dopo ma senza limite di tempo, ricoprire con un secondo strato regolare che verrà lisciato man mano che si asciuga secondo gli effetti desiderati.
- Dopo 12 ore di asciugatura, verrà effettuata una levigatura con carta vetrata n°120 manualmente o con una levigatrice orbitale. Dopo questa operazione, applicare un turapori. Lasciare asciugare minimo 12 ore. Poi ricoprire con una vernice.

RACCOMANDAZIONI

- Poiché il tempo di lavorabilità del prodotto è in media di 1h30, si consiglia vivamente di impastare e preparare la miscela per 5kg.
 - Nel caso di un'applicazione su supporti disgiunti (per esempio due piani di lavoro bordo a bordo o due pannelli di legno medium, fibrocemento ecc...), sarà indispensabile unire i
-

supporti tra loro utilizzando un nastro di garza immerso nel nostro primer universale prima dell'applicazione dell'intonaco decorativo.

- Se applicate su legno massello, consigliamo di isolare il legno contro le risalite di tannini prima dell'applicazione dell'intonaco utilizzando 2 strati della nostra vernice High Protect per evitare macchie colorate antiestetiche attraverso l'intonaco.

Note legali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.

PROTEZIONE

Per proteggere l'intonaco consigliamo:

- Applicazione di uno strato di Turapori (asciugatura 12h)
- Applicazione di 2 strati di Vernice poliuretanica ad altissima protezione gamma professionale Highprotect. (asciugatura tra gli strati 12h)

La natura della finitura utilizzata dipenderà dalla localizzazione della superficie trattata e dai vincoli inerenti al suo utilizzo.

ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati: circa 5 ore.
- Asciugatura prima della levigatura e finitura: 12 ore o più
- Tempo di lavorabilità > 1 ora

MANUTENZIONE

Attendere 7 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente PH neutro per la manutenzione ordinaria dei vostri intonaci decorativi.

CONSUMO

SUPERFICI VERTICALI:

1° strato: 1,1 kg di malta in polvere / m²

2° strato: 0,5 kg di malta in polvere / m²

SUPERFICI ORIZZONTALI:

1° strato: 1,2 kg di malta in polvere / m²

2° strato: 0.8 kg di malta in polvere / m². La resa totale non deve essere inferiore a 2.5 kg di malta in polvere / m².

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:

- 4 kg di polvere + 1.2 kg d'acqua = 5.2 kg di pasta ricostituita permette di coprire fino a 2,6 m² per 2 strati.
- 10 kg di polvere + 3 kg d'acqua = 13 kg di pasta ricostituita permette di coprire fino a 6.5 m² per 2 strati.
- 20 kg di polvere + 6 kg d'acqua = 26 kg di pasta ricostituita permette di coprire fino a 13 m² per 2 strati.

Queste rese devono essere adattate in base al supporto e alla vostra applicazione.

CONSERVAZIONE

1 anno nella sua confezione originale.

video [Video](#)

Mentions Légales :

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Contiene CLINKER DI CEMENTO PORTLAND. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.