Fiche Technique Détaillée

TRADIPLUS

Enduit chaux décoratif intérieur extérieur à la chaux sans émanation, disponible dans de nombreuses couleurs , applicable sur tous supports, intérieur extérieur



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

En décoration / rénovation pour tous les murs intérieurs / extérieurs et façades.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Sans sous couche :

•enduit à la chaux
•ciment
•briques (non traitées)
•pierres naturelles brutes (non friables, sinon appliquer au préalable notre fixateur Fixefond)

Avec sous-couche Primalis :

•plaques de plâtre, placos BA13
•anciennes peintures (un ponçage sera nécessaire).

TRADIPLUS pourra être appliqué sur tout matériau rigide revêtu de notre sous couche PRIMALIS. Le respect des méthodes d'application et l'utilisation de notre système complet sera gage de bonne tenue dans le temps.
Ne pas appliquer sur les supports souples ou plastiques, vinyliques. Ne pas appliquer sur des panneaux de bois jointés à cause du risque de fissuration aux jonctions.
Ne pas appliquer sur des murs enterrés (contre pression). En extérieur ne s'applique pas sur un support peint.

CONSOMMATION

Environ 10 à 14 m² pour 1 seau de 15 kg sur un support lisse pour 1 couche de finition décorative.
Une 2ème couche pourra être appliquée selon l'effet souhaité et les reliefs du support. Dans ce cas le seau de 15 kg permet de couvrir 5 à 7 m².

Si le support est irrégulier la consommation pourra être plus élevée. Si le support est très irrégulier (parpaings, briques...) Il est recommandé de lisser le support au préalable avec un enduit afin d'éviter une sur-consommation de Tradiplus et d'obtenir un plus bel effet.

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Platoir inox ou plastique, taloche éponge. Nettoyage à l'eau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé. Tradiplus doit s'appliquer sur un support plan, lisse, uniforme pour ne pas avoir une surconsommation et avoir un rendu esthétique.

En extérieur : Sur enduits ciments ou chaux, humidifier mais sans ruisselement. Sur fond poudreux, appliquer notre sous-couche Fixefond. A noter que le produit TRADIPLUS est un enduit décoratif et n'est pas voué à compenser des irrégularités du support (fissures, trous >2mm.).

En intérieur : Sur ciment ou chaux, procéder de la même façon qu'en extérieur. Sur anciennes peintures ou plâtre ou plaques de plâtre, appliquer notre sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après dépolissage du support au papier verre et dégraissage.

MISE EN OEUVRE

Préparation du produit:
Chaque kit contient une base neutre et un sachet de colorant poudre. Incorporer la dose de pigment de la couleur choisie dans la poudre sous agitation mécanique puis verser progressivement la poudre colorée dans un seau ou une auge contenant 6 litres d'eau. Mélanger mécaniquement ou manuellement jusqu'à obtention d'une pâte homogène qui tient à la lisseuse.

TRADIPLUS pourra être appliqué sur tout support revêtu de notre sous couche PRIMALIS. Le respect des méthodes d'application et l'utilisation de notre système complet sera gage de bonne tenue dans le temps.

•Application au platoir inox ou plastique en 1 ou 2 couches suivant l'épaisseur et la finition désirée (2couches recommandées).
•Appliquer une couche d'enduit d'environ 2 mm d'épaisseur.
•Laisser sécher jusqu'à ce que l'enduit ne marque plus sous la pression du doigt. Humidifier la surface à l'aide d'un pulvérisateur puis égaliser la surface avec le platoir.
•Pour une seconde couche, appliquer dans le frais dès que la 1ère couche ne marque plus sous le doigt.
•Le temps d'ouverture du mélange est de 2h à une température de 20°.

RECOMMANDATIONS

•En cas de ferrage prononcé et pour éviter les traces sombres, on utilisera un platoir plastique. Le passage de la taloche éponge après la pulvérisation peut aider à égaliser la surface avant le ferrage de

l'enduit. L'aspect taloché peut aussi être une finition. En finition ferrée, TRADIPLUS pourra être utilisé sur les murs des pièces d'eau.
•L'utilisation de notre Cire protectrice pour enduits minéraux pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus satiné).
•**Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif**. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température d'application..)
•Température d'application : minimum 5°C - maximum 25°C.
•Ne pas appliquer directement au soleil ni par temps de vent ou pluie sur supports chauds ou gelés.
•Terminer tout mur commencé afin d'éviter les traces de reprise.
•Nous recommandons de passer les pigments dans un tamis fin avant le mélange avec la poudre afin d'éviter toutes traces. (fusée)

Mentions légales : Tenir hors de portée des enfants. Utiliser les équipements de protection Individuelle. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION DU SUPPORT

Pour éviter l'effet de mouillage dû à des projections d'eau ou de la pluie, appliquer notre imperméabilisant **Arcafuge** Matériaux poreux de bas en haut et après 72 heures pour éviter toute trace de coulures. Les propriétés de la chaux seront préservées mais la couleur sera légèrement réhaussée. Appliquer notre protection après séchage complet de l'enduit : environ 72 heures pour une couche de 2 mm.

En intérieur, après 72 heures et sur une finition **très ferrée** comme un stuc (très lisse), appliquer notre Bouche pores suivi de 2 couches de notre Cire protectrice pour enduits minéraux à 12 heures d'intervalle. L'application de la cire réhaussera légèrement la couleur et donnera un aspect satiné. La cire peut également être teintée avec nos pigments naturels pour donner un effet patiné.
L'enduit peut être laissé sans protection en extérieur et dans les pièces sèches de la maison.

SÉCHAGE

Entre 2 couches de TRADIPLUS : Il est important de serrer la matière pour avoir un résultat final fin et lisse. Nous vous recommandons donc de passer la seconde couche lorsque le produit est encore frais et donc légèrement humide. Idéalement le support sera prêt pour une seconde couche lorsque votre doigt ne laissera aucune marque sur l'enduit.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Contient CIMENT. CALCIUM HYDROXIDE. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.