

Vernice per Piastrelle Piscina Per Piscine Piastrelate - ARCAPOOL - 440



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Vernice per piscine PU DI ALTA GAMMA specifica per piastrelle, mosaico:

La vostra piscina in piastrelle o mosaico non è più alla moda? Ha perso la sua lucentezza originale o è macchiata?

ARCAPOOL - 440 è una **vernice impermeabilizzante** e decorativa per piscine, monocomponente, poliuretanica, alifatica, che non ingiallisce, non sfarina e forma un rivestimento filmogeno protettivo.

Resistente a tutti i trattamenti dell'acqua della piscina: resiste alla ritenzione permanente di acque potabili, naturali salate, clorate, contenenti prodotti di trattamento.

Più resistente di una vernice per piscina in fase acquosa, epossidica, clorurata o in gomma!

Sono disponibili diversi colori RAL: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che vi permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare i colori RAL.

Trovate il nostro prodotto per famiglia di colori: vernice per piscina bianca, vernice per piscina beige, vernice per piscina blu, vernice per piscina grigia.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile da applicare (a rullo o a spruzzo),
- **È possibile applicare tutti gli strati di vernice nello stesso giorno.**
- Eccellente copertura di piastrelle, mosaico
- Asciuga molto rapidamente,
- Resistente al robot pulitore grazie alla sua finitura molto tesa che evita l'abrasione,
- Colori molto stabili,
- Vernice non sfarinante,

- Forte resistenza all'abrasione,
- Resistente ai trattamenti dell'acqua della piscina (cloro, ozono, sali...),
- Superficie tesa e satinata facile da mantenere,
- Resistente ai cicli di gelo / disgelo e alle intemperie,
- Si applica all'esterno e all'interno
- Senza parabeni, senza ftalati,
- Buona impermeabilità all'acqua,
- Lavabile e smacchiabile,
- Applicabile in orizzontale e verticale.,
- Antiscivolo

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA

Il prodotto arcapool - 440 essendo simile al prodotto generico: Arcapool - 175 e piastrelle, riceverete un bidone con il nome del generico

Un **aspetto contemporaneo**, moderno che darà un look unico alla vostra piscina piastrellata.

Uno dei rivestimenti per piscine in piastrelle o mosaico più durevoli disponibili sul mercato!

Non produciamo né offriamo vernici per piscine a base di EPOXY perché questo tipo di vernice è più sensibile ai raggi UV. La sua resistenza è buona, ma il suo più grande svantaggio è che il suo colore si degrada troppo rapidamente nel tempo, soprattutto a causa dei raggi UV. Un primer è obbligatorio per un supporto piastrellato / fare riferimento alla scheda Applicazione DESTINAZIONE

La vernice per piscina ARCAPOOL - 440 costituisce il rivestimento impermeabilizzante e decorativo ideale per tutte le piscine e vasche in piastrelle, pasta di vetro, mosaici. Applicabile in orizzontale, verticale e in sottofaccia.

Per piscine in calcestruzzo potete fare riferimento alla nostra vernice per piscine specifica per calcestruzzo: ARCAPISCINE

Per piscine con guscio in poliestere, fate riferimento alla nostra vernice per piscine ARCAPOOL - 175

MATERIALI IDONEI

I supporti ammissibili sono in particolare i seguenti:

- Piastrelle
 - Pasta di vetro
 - Mosaici
-

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- **Un rullo in poliammide da 180 mm o 100 mm con una lunghezza di peli da 12 a 15 mm.**
- **Un pennello piatto 60 mm mini** per i bordi, le risalite sui battiscopa e i punti difficili da raggiungere,
- Con una spatola in gomma tipo piastrellista, seguita da una passata con rullo in poliammide, asciutto (per sgrassare) o bagnato di vernice (per ingrassare) a seconda dell'effetto desiderato, nei casi di supporti rugosi, strutturati o danneggiati,
- Mediante spruzzatura con pistola Airless, per superfici aperte, tecnicamente difficili da raggiungere per l'applicatore o in luoghi dove le goccioline spruzzate non possono inquinare.

Pulire gli strumenti e le attrezzature immediatamente dopo l'applicazione con xilene, acetone o un prodotto della famiglia dei MEC.

KIT ATTREZZI COMPLETO

Vi consigliamo il nostro kit di strumenti completo speciale per vernice per piscina.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una preparazione accurata dei supporti è fondamentale per una realizzazione ottimale e duratura.

Svuotare la piscina

Se c'è rischio di pioggia, vi consigliamo di rimandare i lavori a un periodo più asciutto. Fate attenzione alla pioggia dopo la verniciatura che può influenzare il tempo di indurimento. Potete eventualmente coprire lasciando un foro di aerazione impermeabile per evitare di far "soffocare" il supporto e provocare umidità.

Pulizia

Il supporto deve essere pulito, sgrassato, privo di polvere, sano e coerente.

Rimuovere la polvere dalle pareti e dal fondo spazzando o aspirando le piastrelle,

Pulire con un detergente o sgrassante adatto,

Lavare con un'idropulitrice,

Eliminare le parti non aderenti di giunture o piastrelle e sostituirle.

Eliminare i depositi verdi con il nostro Trattamento fungicida,

Fessure: Aprire la fessura e poi riempire con una malta flessibile che sarà poi ricoperta con un intonaco di rivestimento adatto (consultateci).

La vernice ARCAPOOL - 175 non è una soluzione destinata a risolvere problemi di impermeabilità o perdite. Consigliamo di riparare eventuali problemi di impermeabilità prima dell'applicazione e di lasciare asciugare bene i prodotti di riparazione. Consultateci per la scelta dei prodotti. **Levigatura**

Levigare con un disco di zirconio per graffiare il supporto piastrellato.

La levigatura permetterà di migliorare l'adesione rendendo la superficie più ruvida, **questa fase è obbligatoria**.

Da notare che la levigatura dovrà essere moderata, dovrete abradere solo lo strato superiore delle vostre piastrelle.

Aspirare accuratamente tutta la polvere.

Il supporto deve essere perfettamente asciutto prima dell'applicazione della vernice (attendere almeno 48 ore).

Umidità massima nel supporto: 5%

È essenziale assicurarsi che il supporto non contenga più del 5% di umidità per evitare eventuali bolle nella vernice nelle settimane successive all'applicazione. Il contenuto di umidità deve essere misurato con il nostro **igrometro**. Oltre il 5%, la vernice rischia di presentare bolle nei giorni o nelle settimane successive al riempimento con acqua. **MESSA IN OPERA Strato Primario:**

Applicare uno strato di **primer epossidico ARCAPRIMER 100** a una velocità di 150-200 g / m²

Asciugatura 6-12 ore prima della ricopertura, **non attendere più di 48 ore**.

Preparazione della vernice per piscina

Omogeneizzare bene con un agitatore elettrico. Per l'uso della confezione da 20 kg, è necessario prevedere una ri-omogeneizzazione durante l'applicazione.

Versare sempre la vernice in un contenitore adatto - Lavorare sempre da un secchio, una vasca, un recipiente e non da una pozza depositata sulla superficie.

Applicazione della vernice per piscina

Applicare il primo strato di vernice.

Dopo 2-3 ore (**non oltre 4 ore**), applicare il secondo strato di vernice.

Un terzo strato di rinforzo può essere applicato lasciando asciugare per 2-3 ore (**non oltre 4 ore**) dal secondo strato di vernice.

Antiscivolo

Aggiungere del corindone nell'ultimo strato di vernice per creare un effetto antiscivolo, in proporzione del 10-20% del peso della vernice necessaria nelle zone di circolazione immerse, in particolare come le scale.

RACCOMANDAZIONI

Per un risultato ottimale, la temperatura durante l'applicazione e l'asciugatura deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

Le basse temperature ritardano l'asciugatura mentre le alte temperature accelerano l'asciugatura.

Scegliere un'applicazione al mattino (al di fuori delle rugiade mattutine) piuttosto che alla sera o nel tardo pomeriggio poiché i supporti hanno accumulato il calore della giornata e sono troppo caldi.

Un alto tasso di umidità può influenzare la finitura e la sua qualità, raccomandiamo di misurare il tasso di umidità con un igrometro e di evitare l'applicazione se supera il 5%.

Non gettare direttamente pastiglie di cloro sul rivestimento, utilizzare cestelli diffusori o il cestello degli skimmer.

PROTEZIONE

Non è necessaria alcuna protezione per questa vernice.

ASCIUGATURA

Il riempimento d'acqua delle piscine deve avvenire dopo un'asciugatura di almeno 7 giorni, a 20°C e 50% di umidità relativa.

Durante questo periodo, vi consigliamo di evitare qualsiasi contatto con acqua, inquinanti o grassi, che potrebbero alterare il colore e l'aspetto finale della vernice.

MANUTENZIONE

Non gettare pastiglie di cloro direttamente nell'acqua della piscina, utilizzare cestelli diffusori o skimmer.

Nessuna condizione specifica per la manutenzione del rivestimento.

CONSUMO

Da 0,150 a 0,200 kg/m² per strato, con una media di 0,30-0,40 kg/m² per i 2 strati a seconda della porosità del supporto e della superficie delle fughe delle piastrelle.

Applicazione in minimo 2 strati.

Con o senza incorporazione di CORINDONE BIANCO, per garantire la necessaria resistenza allo scivolamento, in particolare nelle zone di circolazione immerse.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato al riparo dal sole, dalla pioggia e dal gelo in un luogo fresco e aerato.

I prodotti devono rimanere nella loro confezione originale non aperta, recante il nome del produttore, la designazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette di precauzione per l'applicazione.

In queste condizioni, la qualità del prodotto è garantita nella confezione originale per 12 mesi