

Fiche Technique Détaillée

ARCADÉCO PARQUET

ARCADÉCO PARQUET est une **peinture de rénovation pour parquet et sol stratifié**, ultra résistante, au fini velouté, facile à appliquer et sans odeur. Fabriquée en France, elle est parfaite pour transformer vos sols boisés avec élégance.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



- Parquets intérieurs (salons, chambres, bureaux)
- Planchers bois ou stratifiés en zones de passage (hors pièces humides)
- Escaliers bois (produit dédié : ARCADÉCO ESCALIER BOIS)
- Espaces résidentiels ou commerciaux intérieurs

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Bois massif
- Contreplaqué
- Parquet stratifié (**avec ponçage obligatoire et primaire d'accrochage recommandé**)
- Parquets vernis ou vitrifiés (**ponçage obligatoire**)
- **Bois tanniques (chêne, châtaignier)** : nécessitent l'application préalable d'une sous-couche anti-tanin

CONSOMMATION



- 9 à 10 m²/L par couche selon la porosité du support
- Rendement pour la couche primaire diluée à 5% d'eau : **75g/m² ou 0.05L/m²** si besoin selon le support

Rendement par couche de finition : **75g/m² ou 0.06L/m²**

Rendement pour les 3 couches (impressions + 2 couches pures) : **215g/m² ou 0.16L/m²**.

Avec un pot de 1kg : on recouvre 5 m².

Avec un pot de 4kg : on recouvre 19 m².

CONSERVATION



12 mois à partir de l'ouverture, dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

OUTILS REQUIS



- Rouleau laqueur microfibre 5 mm
- Pinceau à rechampir
- Ruban de masquage
- Bac à peinture

Nettoyage des outils : à l'eau, immédiatement après usage.

PRÉPARATION DU SUPPORT



- Support propre, sec, sain et cohésif
- Parquet verni, stratifié ou vitrifié : ponçage profond obligatoire
- Bois brut : ponçage grain 80-110, dépoussiérage
- Dépoussiérage minutieux indispensable
- Test d'adhérence conseillé sur support ciré ou huilé

MISE EN OEUVRE



- Bien remuer la peinture avant application
- Primaire** : le produit lui même diluée à 10% d'eau sur support foncé ou stratifié
- 1ère couche** : pure, après 6 heures de séchage si application du primaire
- 2ème couche** : pure, après 6 heures de séchage
- Respecter un séchage complet de 24h avant remise en service

Appliquer en couches croisées et régulières pour un rendu homogène. Terminer dans le sens des lames.

RECOMMANDATIONS



- Température d'application : entre 12°C et 25°C
- Respecter le rendement conseillé, éviter les surépaisseurs
- Ventilation recommandée pendant l'application et le séchage
- Protéger de la poussière pendant le séchage
- Résistance optimale obtenue après 15 jours

PROTECTION DU SUPPORT



Pour les zones très sollicitées, **l'application d'un vernis parquet incolore de protection est conseillée** après durcissement complet.

SÉCHAGE



- Sec au toucher : 1h
- Recouvrable : 6h
- Séchage complet : 24h

•Résistance maximale : 15 jours

ENTRETIEN



Nettoyage avec une serpillère légèrement humide. Éviter les produits agressifs pour préserver la brillance du film.

SÉCURITÉ

Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.Tenir hors de la portée des enfants. Respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention ! Des goutte-lettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient un biocide (agent conservateur).