

Microcemento su piastrelle



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Cemento cerato per pavimenti in piastrelle:

Formula appositamente arricchita per un'adesione e resistenza ottimale su pavimenti e pareti piastrellate interni ed esterni.

Per una protezione duratura e molto resistente, il nostro cemento cerato ha un tempo di lavorabilità incomparabile superiore a 1 ora! (la micro malta una volta preparata non si asciuga rapidamente come la maggior parte dei prodotti concorrenti che in 30 minuti induriscono, limitando così la durata di applicazione).

Il kit è disponibile in 40 colori di tendenza tinti in massa e si abbinano bene sia con lo stile contemporaneo che con quello antico.

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANÉ INDUSTRIES.

SUGGERIMENTO COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro campionario Cemento Cerato. Potete poi restituircelo per il rimborso (vedere le condizioni sulla scheda prodotto del campionario cemento cerato). Vi proponiamo anche campioni individuali. Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori del campionario visualizzato, la visualizzazione delle tonalità dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

IL KIT CEMENTO CERATO SU PIASTRELLE CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
 - Livellante lisciato di alta gamma Ragreplus 100% compatibile con il nostro cemento cerato (necessario per coprire le fughe delle piastrelle)
 - Pack cemento cerato (micro malta a granulometria fine: polvere + resina + colorante)
-

- Sigillante per pori
- Vernice: HIGHPROTECT (Altissima resistenza e protezione, resiste al ristagno d'acqua, satinato, di qualità professionale).

IMPORTANTE: Questo kit include il nostro livellante liscio di alta gamma: ARCASURFACE - 252 appositamente formulato per essere compatibile con il nostro cemento cerato (meglio di una semplice malta adesiva) vi permetterà di riempire le giunture delle vostre piastrelle ed evitare di vedere lo spettro delle giunture - consumo di 2kg/m² (corrisponde in media a giunture di 2mm di larghezza e profondità, oltre consigliamo di ordinare un supplemento di ARCASURFACE - 252).

Attenzione a notare che se le giunture sono molto profonde sarà necessario aumentare il consumo a 3kg/m² di RAGREPLUS o se le giunture sono molto larghe, si può optare per una malta autolivellante ARCASURFACE - 252 combinato con il kit cemento cerato pavimento Alta Protezione.

Opzionale: È possibile immergere la nostra fibra ARCAFIBER nello strato di livellamento ARCASURFACE - 252 per aumentare la resistenza ed evitare qualsiasi rischio di fessurazione dovuta al movimento del supporto. Per più di 100m² consigliamo il nostro livellante fibrato P4S: ARCASURFACE - 252 + kit cemento cerato per esterni.

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: cemento cerato piastrelle grigio, cemento cerato piastrelle bianco, cemento cerato piastrelle blu, cemento cerato piastrelle rosso, cemento cerato piastrelle nero, cemento cerato piastrelle giallo, cemento cerato piastrelle beige, cemento cerato piastrelle verde, cemento cerato piastrelle marrone, cemento cerato piastrelle arancione, cemento cerato piastrelle rosa, cemento cerato piastrelle viola.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Una messa in opera facile e rapida,
- Una formula appositamente sviluppata e arricchita dai nostri chimici per garantire un'aderenza e resistenza ottimale su pavimenti e pareti piastrellate.
- Lungo tempo di lavorabilità del prodotto
- Consistenza cremosa che facilita l'applicazione senza tracce di ripresa,
- Finitura molto liscia, piacevole da lavorare
- Inodore,
- Possibile pulizia a vapore
- Pulizia degli attrezzi con acqua.
- Disponibile in 40 colori e 3 formati kit da 2m², 5 m² e 10 m²
- Spessore totale con applicazione di livellante (per riempire le fughe): 3-5mm

DESTINAZIONE

Per tutte le stanze della casa:

- Cucina: piani di lavoro, pavimenti, paraschizzi...
- Bagni: docce a filo pavimento, bordi vasca,
- Su qualsiasi altra superficie piastrellata, corridoi, scale interne o esterne...

IMPORTANTE: se si applica su un pavimento posato direttamente sul terreno, esiste il rischio di risalita capillare. In questo caso si consiglia un primer specifico anti-risalita capillare il REVEPOXY - 149 MATERIALI IDONEI

I supporti ammissibili sono in particolare i seguenti (non esaustivo):

- piastrelle smaltate,
- gres,
- mattonelle di cemento,
- marmo,
- travertino,
- granito,
- terrecotte...

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Spatola in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o spatola in plastica (fortemente raccomandata per l'ultimo strato di colori chiari) con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola in acciaio inox è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
- Spatola americana di diverse dimensioni (utili per angoli, paraschizzi, scale, piccole superfici non accessibili con la spatola liscia)
- Rulli manicotti in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le piastrelle devono essere in buono stato e aderenti. Pulire, sgrassare e asciugare bene. La superficie deve essere perfettamente asciutta. In caso di presenza di umidità, risalita capillare o salnitro: consultarci. Eliminare tutte le tracce di sigillante siliconico. Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

PRIMER:

- Applicare il nostro primer universale con un rullo (asciugatura 12 ore) su tutte le piastrelle da coprire
 - Per coprire le giunture delle piastrelle, applicare un primo strato di rasatura
-

RAGREPLUS (consumo minimo 2kg/m²) solo sulle giunture

- 12 ore dopo, applicare un secondo strato di RAGREPLUS sull'intera superficie per livellare.

Opzionale: È possibile immergere la nostra fibra ARCAFIBER nello strato di livellamento RAGREPLUS per aumentare la resistenza ed evitare qualsiasi rischio di fessurazione dovuta al movimento del supporto.

Si noti che è possibile utilizzare anche un adesivo per piastrelle flessibile di tipo CE2 FLEX, tuttavia raccomandiamo il nostro RAGREPLUS o RAGREPLUS AL che sono stati appositamente progettati e testati con il nostro cemento cerato e garantiranno una maggiore resistenza.

Nelle case antiche, è frequente che non ci sia un vespaio quindi le lastre del primo livello sono posate direttamente sulla terra (platea). Di conseguenza, per evitare le risalite capillari: vi consigliamo di utilizzare il nostro **REVEPOXY - 149** in due strati, con sabbiatura di silice sull'ultimo strato. Per determinare se ci sono risalite di umidità, bisogna fare un test incollando un foglio di plastica trasparente sul calcestruzzo per 48 ore. Se appaiono goccioline d'acqua e condensa tra il film di plastica e il supporto, significa che l'umidità proveniente dal basso sta infiltrando il supporto.

MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO :

Versare tutto il colorante nel bidone di resina (prestare attenzione a scuotere bene il bidone di colorante per evitare ristagni di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina sul fondo del flacone di colorante vuoto, scuotere per recuperare il pigmento residuo e svuotare nel bidone di resina. Insistiamo su questa fase cruciale per una corretta colorazione dell'intonaco finale.

Nel secchio versare: 3 parti in peso di polvere per 1 parte in peso di resina, esempio 100 g di resina per 300 g di polvere (utilizzare una bilancia di precisione o una bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È indispensabile versare sempre la polvere nella resina e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere cremosa, densa e non troppo liquida. Tempo di lavorabilità della miscela (tempo per l'applicazione): 4 ore. Preparare solo la miscela per il primo strato

APPLICAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

1° strato: Applicare con una spatola liscia a bordi arrotondati o spatola, uno strato regolare di 1kg/m². La dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità

e non segnare il supporto).n 2° strato: Applicare il 2° strato (1kg/m²) 24 ore dopo l'asciugatura del 1° strato.n Lucidatura: Man mano che il 2° strato si asciuga, lucidare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la lisciatura e perché?

Una volta che il 2° strato inizia ad asciugare, non lascia più impronte al tatto e si schiarisce, passare la spatola pulita quasi piatta senza materiale come se si facesse una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori (ogni 3 o 4 passate, bisogna pulire la spatola con un panno pulito e asciutto). Questa azione è la lisciatura, aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il cemento cerato è più duro o ha asciugato troppo, la forza della lisciatura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di staccarsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

È per questo motivo che bisognerà iniziare la lisciatura "accarezzando" il cemento cerato.

L'uso di una spatola in policarbonato (plastica) è consigliato per la lisciatura dei cemento cerato chiari per evitare segni neri dovuti al riscaldamento del materiale.

Levigatura: n 24 ore dopo l'asciugatura del 2° strato, utilizzo di una levigatrice elettrica a velocità media con carta abrasiva grana 150. Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie e far risaltare gli effetti di sfumatura.n Per i colori chiari non utilizzare dischi di levigatura rossi (primo prezzo) che potrebbero scolorire sulla malta, utilizzate dischi di alta gamma di colore giallo o blu.

RACCOMANDAZIONI

"Tecnica di applicazione": Il prodotto deve sempre essere davanti allo strumento: "posare - riprendere - posare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si è in fase di finitura, più bisogna essere piatti. Quando si liscia, ogni 3 o 4 passate, è necessario pulire la spatola: più si avanza nella finitura, più si lavora con uno strumento pulito (pulizia con un panno umido).

Applicazione su pavimento riscaldato: Sarà necessario spegnere il riscaldamento a pavimento almeno 48 ore prima della posa del cemento cerato e riaccenderlo minimo 72 ore dopo l'asciugatura delle finiture.

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti o utenti esperti**: fresco su fresco - permette di far penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a creare la lucidatura (effetto lucido per ferratura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani e così si ottiene un supporto più liscio.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

Trova anche il nostro articolo di consigli dedicato all'applicazione del cemento cerato su piastrelle.

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un sigillante per pori e una vernice (inclusi nei kit).

APPLICAZIONE DEL SIGILLANTE PER PORI:

24-48 ore dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo in microfibra, solo 1 strato nelle seguenti proporzioni: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m², evitando spessori eccessivi, zone troppo sottili e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura dura minimo 12 ore, idealmente 24 ore. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE I kit contengono tutta la nostra vernice ad alta protezione HIGHPROTECT che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È quindi perfettamente indicata soprattutto in bagni e cucine. Si consiglia di applicare 3-4 strati di vernice HIGHPROTECT per i piatti doccia o le superfici orizzontali soggette al ristagno d'acqua o al rischio di macchie (cucina).

Preparazione della vernice: Preparare solo il necessario per la prima mano: versare la base (componente A) del flacone Highprotect in un contenitore poi versare l'indurente (componente B). Mescolare il tutto per 2 min. Attenzione a non confondere con la tanica di RESINA neutra cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare difetti estetici e di efficacia del prodotto. Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione si farà sempre con un manico di legno pulito). Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B). Preparerete la miscela della seconda mano appena prima di applicarla. Per l'insieme delle 2 mani 1 litro = 10m²

Applicazione con un rullo in microfibra di 2 strati di vernice Highprotect a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo quando non ha più materiale. Ogni traccia biancastra scomparirà con l'asciugatura. 3 o 4 strati di vernice possono essere necessari a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata (particolarmente per piatti doccia o piani di lavoro). (asciugatura tra secondo e terzo strato: 12 ore).

IMPORTANTE: se si desidera dare al cemento cerato un aspetto "rustico" più ruvido con molti effetti "materici", consigliamo di applicare uno o due strati aggiuntivi di vernice HIGHPROTECT poiché una superficie con più irregolarità consumerà più vernice. Per mantenere una protezione ottimale su una superficie strutturata, questo strato aggiuntivo sarà

indispensabile. ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati di cemento cerato: circa 24 ore.
- Asciugatura tra 2 strati di vernice High Protect: 12 ore
- Asciugatura prima della lucidatura del cemento cerato e delle finiture: 24 ore o più.
- Tempo aperto della miscela cemento cerato: 4 ore.
- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni
- Traffico leggero per 7 giorni

MANUTENZIONE

Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente o un pulitore a vapore per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per i due strati.

Kit 2m²:n - Primer universale per cemento cerato: 200mln - Livellante spatolato ARCASURFACE - 252 2 m²n - Polvere: 3kgn - Resina: 0.9Ln - Colorante: 100mln - Sigillante per pori: 200mln - Vernice Alta Protezione: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²:

- Primer universale per cemento cerato 500ml
- Rasatura frattazzata Ragreplus 5 m²
- Polvere: 7.5kg
- Resina: 2.25L
- Colorante: 250ml
- Sigillante: 500ml
- Vernice Alta Protezione: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:n - Primer universale per cemento cerato: 1Ln - Livellante spatolato ARCASURFACE - 252 10 m²n - Polvere: 15kgn - Resina: 4.5Ln - Colorante: 500mln - Sigillante per pori: 1Ln - Vernice Alta Protezione: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per un massimo di 12 mesi

Video Video

Mentions Légales :

PRIMER e SIGILLANTI: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. RAGREPLUS: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene CLINKER DI CEMENTO PORTLAND. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. CEMENTO CERATO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. VERNICE COMP A: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. VERNICE COMP B: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato sulla scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.
