

Fiche Technique Détaillée

ARCAPOXY BAIGNOIRE

ARCAPOXY BAIGNOIRE est une résine époxy colorée bi-composante résistante et fortement adhérente, idéale pour la rénovation intérieure de vos baignoires, lavabos de salle de bain. Finition satinée. Non nocive au contact de la peau. Elle s'applique sans sous-couche directement sur tous supports émail, acrylique, fonte émaillée.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Ce kit rénovation baignoire s'applique sur tout type de baignoires, lavabos, bacs à douche, vasques en salle de bain et en intérieur uniquement.

Éviter l'application sur les éviers de cuisine qui sont soumis à beaucoup d'impacts dûs aux chocs des couverts et de la vaisselle.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Émail, fonte émaillée, acrylique, céramique, porcelaine, (ne s'applique pas sur du placo).

CONSOMMATION



150 g / m² par couche.

300 g / m² pour 2 couches.

Le kit 1 kg permet de couvrir 3 m² **pour 2 couches.**

Le kit 2.5 kg permet de couvrir 8 m² **pour 2 couches.**

CONSERVATION



Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri des variations de température.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Rouleau laqueur à poils courts - Ne pas utiliser de rouleau mousse. Nettoyage du matériel: à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour une bonne adhérence et une longévité accrue de **PEINTURE BAIGNOIRE LAVABO**, il est nécessaire de préparer votre support soigneusement. Le support devra être propre, dégraissé, détartré et parfaitement sec. Lavez avec du vinaigre blanc afin d'éliminer les traces de calcaire. Vous pouvez réparer des éclats d'émail avec un mastic epoxy bi-composant. Éliminer **totale**ment tous les joints silicone avant application de la peinture (la peinture ne tient pas sur le silicone). Après séchage à coeur de la peinture, vous pourrez de nouveau refaire vos joints. Nous recommandons d'utiliser un mastic polymère, plus durable et plus performant que le silicone et qui peut être peint. Délimitez la zone à peindre. Si possible retirer la robinetterie ou protégez les avec un ruban de masquage avant de peindre votre baignoire.

SI VOTRE BAIGNOIRE OU LAVABO EST EN CÉRAMIQUE OU FONTE ÉMAILLÉE : Vous poncerez la surface avec un grain très fin type 240 pour améliorer l'accroche de la peinture baignoire. Nettoyez, rincez abondamment et laissez sécher soigneusement. Vous finaliserez le dégraissage à l'aide de notre dégraissant et promoteur d'adhérence.

SI VOTRE BAIGNOIRE OU LAVABO EST EN ACRYLIQUE : Vous ne pourrez pas utiliser de dégraissant solvanté qui abîmerait le revêtement. Aussi nous vous conseillons d'utiliser des détergents classiques. Puis vous poncerez la surface avec un grain très fin type 240 pour améliorer l'accroche de la peinture baignoire. Nettoyez, rincez abondamment et laissez sécher.

Attention : nous vous déconseillons de nettoyer votre baignoire avec des produits poudres à récurer de type Cif qui laissent du grain sur le support car cela peut compromettre la bonne accroche et tenue de la peinture.

Bien respecter le rendement au m² afin d'avoir une tenue optimale dans le temps et éviter toute décroche du support.

MISE EN OEUVRE

Mélanger le composant A avec le composant B selon votre besoin dans un récipient propre et sec (jamais dans le seau de base) en utilisant la méthode suivante :

•A l'aide d'une balance précise (balance de cuisine) : 4 poids de base (A) + 1 poids de durcisseur (B) exemple: pour 400 g de base ajouter 100 g de durcisseur. Respecter impérativement le dosage.

Attendre 10 min avant d'utiliser le mélange. Durée de vie du mélange: 1h à 1h30 maximum selon conditions de température (se reporter à la section séchage).

À NOTER: Ne pas utiliser d'autres solvants. Laisser reposer le mélange 10 min avant de l'appliquer. Enlever les éventuels scotchs de masquage avant séchage de la peinture afin d'éviter l'arrachement.

Application de préférence au rouleau laqueur à poils ras ou au pistolet (dilution 10% eau) pour obtenir un effet tendu et moins pommelé

En deux couches :

1ère couche : la première pourra être diluée à l'eau selon la porosité du support.

•appliquer le mélange résine+durcisseur pur sans dilution à l'eau

2ème couche :

•appliquer le mélange résine+durcisseur pur sans dilution à l'eau

Application d'un mastic silicone dans les angles afin de refaire les joints **minimum 7 jours** après l'application de la peinture.

RECOMMANDATIONS

RÉSISTANCE CHIMIQUES: Résistance chimique après contact de 24 heures en surface

- Café Très légère Tâche
- Vin rouge Aucune Trace
- Ketchup Aucune Trace
- Détergent Aucune Trace
- Acétone – Eau 50 – 50 Aucune Trace
- Isopropanol – Eau 50 – 50 Aucune Trace
- Eau de Javel Tâche
- Acide phosphorique 10 % Non Résistant
- Acide sulfurique 10 % Non Résistant
- Acide Chlorhydrique 10 % Aucune Trace
- Acide Acétique < 10 % Aucune Trace – >10% non recommandé (cloques)
- Soude 10 % Aucune Trace

Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture. Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.

Note concernant la couvrance et l'élimination du spectre visuel (ancien motif visible après passage peinture):

Depuis la suppression des pigments organiques classés pour la plupart CMR, nos peintures sont formulées avec des pigments minéraux, sans danger. Le pouvoir de couvrance est légèrement inférieur sur le rouge (ral 3013) le jaune (ral 1023) et le marron (ral1019) et le blanc. Afin de corriger ce phénomène il est nécessaire d'appliquer une sous couche teintée en fonction des teintes finales.

•Si vous appliquez du jaune RAL 1023 appliquez une couche de Peinture Baignoire en Blanc 9003 servant de sous-couche

•Si vous appliquez du rouge RAL 3013 et le Beige Gris RAL 1019 appliquez une couche de Peinture Baignoire en gris clair servant de sous-couche

•Pour le blanc et selon la couleur du support d'origine (couleurs foncées et à motifs mosaïques notamment), il peut être nécessaire d'appliquer une 3ème couche voire une 4ème couche ou d'appliquer une sous couche de couleur gris RAL 7001.

En règle générale un couche préalable de Peinture Baignoire en blanc ou en gris très couvrante permettra de supprimer le spectre des motifs du support. Vous pouvez ensuite appliquer les 2 couches dans la couleur de votre choix.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection n'est nécessaire pour la plupart des couleurs, excepté pour les zones à fort risque de taches telles que teinture pour cheveux en salle de bains, épices colorées en cuisine.

IMPORTANT : Attention à noter que pour les **blancs** particulièrement et les couleurs claires, il est conseillé d'appliquer **2 couches de notre vernis Highprotect** afin d'éviter le risque de taches colorées (notamment en cuisine, café, taches de sauce, épices...). La 1ère couche s'appliquera au minimum 72 h après la dernière couche de résine carrelage. Après 24h vous appliquerez la 2ème couche de vernis Highprotect.

Pour renouveler vos joints nous recommandons d'utiliser un mastic polymère qui peut être peint et plus durable et plus performant que le silicone. Le mastic silicone peut provoquer des cloques (présence d'acide acétique), nous déconseillons son utilisation.

SÉCHAGE

À NOTER: Durée de vie du mélange: 1h30 à 2h. Le mélange ne sera plus utilisable après de délai. Par ailleurs, ce délai pourra être sensiblement réduit dès lors que la température excède 25°. Nous recommandons lors des saisons chaudes de mettre la climatisation ou d'appliquer uniquement en heure matinale, ainsi que de procéder au mélange par petites quantités successives.

- Séchage entre 2 couches: 24h
- Séchage : à 23° et 50% d'humidité : Hors poussière (H.P.) : 2 h Sec : 5 h Dur : 72 h.
- Séchage : à 10° et 75% d'humidité : H P : 2 jours sec 4 jours Dur : 7 jours.
- Séchage complet au toucher à 20°C de 48h
- Contact avec de l'eau ou mastic** : attendre un minimum de **7 jours** à 20°C après avoir appliqué la dernière couche.
- Le temps de polymérisation est de 7 jours.

Le temps de séchage dépend du taux d'humidité contenu dans l'air, il est donc nécessaire de maintenir une bonne ventilation dans les locaux.

ENTRETIEN



Vous pouvez nettoyer le revêtement avec tout type de détergent neutre. Ne pas utiliser de produits corrosifs, acides ou d'éponge abrasive.

SÉCURITÉ

COMP A: Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Provoque de graves lésions des yeux. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient 2-METHYLISO-THIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

COMP B: Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des composés époxydiques. Contient BIS-[4-(2,3-EPOXYPROPOXY)PHENYL]PROPANE, R E A C T I O N M A S S O F 2 , 2 ? - [M E T H Y L E N E B I S (4 , 1 - P H E N Y L E N E O X Y M E T H Y L E N E)] D I O X I R A N E AND [2-((2-[4-(OXIRAN-2-YLMETHOXY)BENZYL] PHENOXY)METHYL)OXIRANE AND [2,2?-[METHYLE-NEBIS(2,1-PHENYLENEOXYMETHYLENE)]DIOXIRANE OXIRANE, DERIVES MONO[(C12-14-ALKYLOXY) METHYLE]. Peut produire une réaction allergique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.