

Fiche Technique Détaillée

ARCALAQUE 101

Arcalaque 101 est une **peinture fer pour extérieur et intérieur** qui s'applique sur l'ensemble de vos métaux ferreux. Applicable directement sur la rouille, sa formule lui confère une action protectrice face à la corrosion, aux intempéries, aux UV ainsi qu'aux chocs. Sa facilité d'application et son haut pouvoir couvrant vous garantira un excellent rendu esthétique avec un aspect satiné (sauf Noir mat).



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



- Portails
- Grilles et ferronneries
- Balcons
- Volets
- Rampes
- Serrureries
- Boîtes aux lettres
- Mobilier de jardin
- Radiateurs
- ...

La peinture fer ARCALAQUE 101 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détails).

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Convient pour tous métaux bruts (ferreux / non ferreux), déjà rouillés et déjà peints (peinture adhérente).

- Fer
- Alu (un primaire sera nécessaire , nous contacter)
- Acier
- Fonte
- Laiton
- Bronze
- Galvanisé (un primaire sera nécessaire , nous contacter)
- Zinc (un primaire sera nécessaire , nous contacter)
- Cuivre

CONSOMMATION



1L permettra de peindre jusqu'à 12 m² par couche, soit 6 m² en deux couches (recommandé).
Format 0.5 L : +/- 6m² pour une couche
Format 2.5 L : +/- 30m² pour une couche

CONSERVATION

Stockez à l'abri du gel, dans un endroit tempéré. Durée de vie 1 an en emballage non-ouvert.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture uréthane)

Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces d'applications doivent être propres, saines et sans graisses.
- Sur les parties écaillées, éliminez les parties non adhérentes.
- Si besoin, nettoyez et dégraissez à l'aide de notre nettoyant dégraissant tous métaux.

Métaux déjà peints:

- Si la peinture est adhérente : poncez légèrement.
- Si la peinture est non adhérente et abîmée : vous pouvez utiliser notre DECAPANT METAL, rincez, poncez le reste de la peinture ou vous pouvez poncer directement si la peinture s'enlève facilement.

Métaux déjà rouillés :

- Éliminez les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique, avec un produit pour enlever la rouille sur métal.
- Appliquez directement la peinture fer sur rouille

MISE EN OEUVRE

Bien remuer avant utilisation.

S'applique directement, sans primaire avec une dilution de 3 à 5 % de white-spirit.

Pour une meilleure tenue dans le temps nous préconisons une application en 2 couches.

Appliquez en épaisseur fine, en croisant les passes.

Commencez par peindre les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation.

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

RECOMMANDATIONS

- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez la consommation préconisée.
- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud, sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie
- Malgré tous nos efforts sur le calibrage couleur de nos peintures, il peut y avoir des différences de couleur avec des numéros de lot différents. Cela s'applique d'ailleurs à tous les fabricants de peinture.

Pour éviter tout problème de variation de couleur, nous vous recommandons toujours de peindre votre support avec le même numéro de lot. Si vous devez passer une commande après quelques mois, nous vous conseillons de vérifier si le nouveau lot de peinture est identique au lot précédent et si ce n'est pas le cas, de privilégier de faire l'application sur une autre zone. Si besoin, vous pouvez recouvrir l'ancienne application en peignant toute la surface.

Précaution d'emploi:

Port d'EPI obligatoire : Gants en latex, néoprène, ou nitrile pour les mains lunettes à coque, masque à cartouches.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil respiratoire est fortement recommandé.

PROTECTION DU SUPPORT

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher 12 h entre 2 couches.

La peinture métal ARCALAQUE 101 est complètement sèche en 24h après application de la dernière couche.

Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

SÉCURITÉ

Toutes teintes sauf la teinte RAL 7016 : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Teinte RAL 7016 : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.