

Microcemento per pavimenti interni: alta protezione



DESCRIZIONE PRODOTTO Kit di Cemento Cerato per pavimenti, primer e vernice inclusi:

Questo kit contiene tutti i prodotti necessari per l'applicazione di un vero cemento cerato per pavimenti.

Sia in costruzione che in ristrutturazione, questo cemento cerato ad alta resistenza vi permette di realizzare pavimenti senza giunture, consentendo così di ingrandire visivamente il vostro spazio.

IL KIT CEMENTO CERATO PER PAVIMENTI CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
- Kit cemento cerato (micro malta extra fine in versione polvere + resina + colorante)
- Riempitivo per pori
- Vernice ad Alta Protezione: HIGHPROTECT (Resistenza e protezione molto elevate, bicomponente, resiste al ristagno d'acqua, leggermente satinata)

SUGGERIMENTO PER IL COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro cartella colori Cemento Cerato. Vi verrà rimborsato se ce lo rimandate completo entro 2 mesi dall'acquisto. Vi proponiamo anche campioni individuali.

Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori della cartella visualizzata, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: cemento cerato pavimento grigio, cemento cerato pavimento bianco, cemento cerato pavimento blu, cemento cerato pavimento rosso, cemento cerato pavimento nero, cemento cerato pavimento giallo, cemento cerato pavimento beige, cemento cerato pavimento verde, cemento cerato pavimento marrone, cemento cerato

pavimento arancione, cemento cerato pavimento rosa, cemento cerato pavimento viola.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facilità d'uso
- Resistenza molto elevata
- Non si graffia
- Non scivola
- Granulometria della malta extra fine
- Non si crepa
- Alta resistenza ai raggi UV
- Ottima opacità e copertura
- Tempo di apertura importante > 1 ora fino a 4 ore che permette una maggiore facilità di applicazione
- Eccellente adesione: su qualsiasi supporto, anche liscio
- Vernice Alta protezione antimacchia, antiabrasione, anticalore
- Facile manutenzione

DESTINAZIONE

- Pavimenti interni ed esterni
- Terrazze e Balconi
- Pavimento radiante

MATERIALI IDONEI

- Massetto in cemento, cemento
- Massetti in calcestruzzo
- Calcestruzzo alleggerito / cellulare

Nota: se il vostro pavimento è in piastrelle, vi consigliamo di utilizzare il nostro KIT CEMENTO CERATO PER PIASTRELLE che contiene un livellante che vi permette di mascherare le fughe delle piastrelle.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Spatola in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o spatola in plastica con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola in acciaio inox è già stata utilizzata, strofinare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
 - Spatola americana di diverse dimensioni (utile per angoli, alzatine, scale, piccole superfici non accessibili con la spatola liscia)
-

- Rulli in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione del primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il pavimento deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. In caso contrario, è necessario un fissativo di fondo.
- Il pavimento deve essere asciutto (umidità inferiore o uguale al 5%).
- Eliminare mediante raschiatura e eventualmente levigatura le vecchie vernici, le tracce di gesso e di mastice.
- Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

Su terrazze o pavimenti interni di case antiche, per evitare risalite capillari: si consiglia di utilizzare il nostro **REVEPOXY - 149** in due strati, con sabbiatura di silice sull'ultimo strato. Questo primer è indispensabile se la vostra soletta è posata direttamente sulla terra (platea) e non è stata isolata. Per determinare se ci sono risalite di umidità, è necessario fare un test incollando un foglio di plastica trasparente per 48 ore. Se appaiono goccioline d'acqua e condensa tra il film di plastica e il supporto, significa che l'umidità proveniente dal basso sta infiltrando il vostro supporto.

L'interposizione del primer universale tra il cemento cerato e il supporto permette in particolare una migliore omogeneità finale del risultato e un'adesione migliorata.

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE DEL PRIMER:

Applicate sul vostro pavimento ben asciutto uno strato del nostro primer universale. Questo primer è granuloso per una migliore adesione. È adatto a superfici porose e non porose. Tempo di asciugatura minimo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

Versare tutto il colorante nel bidone di resina (attenzione a scuotere bene il bidone di colorante per evitare ristagni di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina sul fondo del flacone di colorante vuoto, agitare, per recuperare il fondo di pigmento e svuotare nel bidone di resina. Insistiamo su questa fase cruciale che permette una buona colorazione dell'intonaco finale.

Nel secchio versare: **3 parti in peso di polvere in 1 parte in peso di resina**, ad esempio 100 g di resina per 300 g di polvere (utilizzare una bilancia a grammi o una bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È essenziale versare sempre la polvere nella resina e non il contrario (rischio di grumi).

La miscela finale deve essere cremosa, spessa e non troppo liquida.

Tempo di apertura della miscela (tempo per applicare): 4 ore.

Preparate solo la miscela per il primo strato

APPLICAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

1° strato: Applicare con una spatola a bordi arrotondati o spatola, uno strato uniforme di 1kg/m². La dimensione e la natura della spatola devono essere adattate alla superficie. Se la spatola è già stata utilizzata, strofinare i suoi bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto).

2° strato: Applicare il 2° strato (1kg/m²) 24 ore dopo l'asciugatura del 1° strato.

Ferratura: Man mano che il 2° strato si asciuga, ferrare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la stesura e perché?

Una volta che il secondo strato inizia ad asciugare, non lascia più segni al tatto e si schiarisce, passare la spatola pulita quasi piatta senza materiale come se si stesse facendo una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori. (ogni 3 o 4 passaggi, è necessario pulire la spatola con un panno umido) Questa azione è la stesura, aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il cemento è più duro o ha asciugato troppo, la forza della stesura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di strapparsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

Per questo motivo, è necessario iniziare la stesura "accarezzando" il cemento cerato. Si consiglia l'uso di una spatola in polycarbonato (plastica) per la stesura di cementi cerati chiari per evitare segni neri dovuti al riscaldamento del materiale.

Se la stesura non è possibile, attendere 24 ore di asciugatura e passare alla fase di levigatura.

Levigatura:

24 ore dopo l'asciugatura del 2° strato, utilizzare una levigatrice elettrica a velocità media con carta abrasiva grana 150.

Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie e accentuare gli effetti di sfumatura.

RACCOMANDAZIONI

"Colpo di mano": Il prodotto deve essere sempre davanti all'attrezzo: "posare - riprendere - posare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si è in finitura, più bisogna essere piatti. Quando si ferra, ogni 3 o 4 colpi, bisogna pulire la spatola: più si avanza nella finitura, più si lavora con un attrezzo pulito (pulizia con un panno umido).

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti esperti**: fresco su fresco - permette di far penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a creare la vetrificazione (effetto lucido per ferratura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani e così si ottiene una superficie più liscia.

Applicazione su pavimento riscaldato: Sarà necessario spegnere il pavimento riscaldato almeno 48 ore prima della posa del cemento cerato e "riaccenderlo" minimo 72 ore dopo l'asciugatura delle finiture.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

Avvertenze legali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale. Provoca irritazione cutanea, può provocare una reazione allergica cutanea, provoca gravi lesioni oculari, può irritare le vie respiratorie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un riempitivo per pori e una vernice (inclusi nei kit). Vedere sotto.

APPLICAZIONE DEL RIEMPITIVO PER PORI:

24-48 ore dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo in microfibra, solo 1 strato nelle seguenti proporzioni: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m² evitando spessori eccessivi, scarsità e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura dura minimo 12 ore, idealmente 24 ore. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE

I kit contengono la nostra vernice ad alta protezione HIGHPROTECT che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È resistente ai raggi UV. È quindi perfettamente indicata per l'esterno, su terrazze, scale, cucine esterne.

Preparazione della vernice: Preparare solo quanto basta per la prima mano: versare la base (componente A) dal flacone HIGHPROTECT in un contenitore, poi versare l'indurente

(componente B). Mescolare il tutto per 2 minuti. Attenzione a non confondere con il bidone di RESINA neutra per cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare un difetto nell'aspetto e nell'efficacia del prodotto.

Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione si farà sempre con un manico di legno pulito).

Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B).

Preparerete la miscela per la seconda mano appena prima di applicarla. Per entrambe le mani, 1 litro = 10m²

Applicazione con un rullo in microfibra di 2 mani di vernice HIGHPROTECT a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo non appena non ha più materiale. Eventuali tracce biancastre scompariranno durante l'asciugatura.

Possono essere necessarie 3 mani di vernice a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata in base all'intensità del passaggio o ai rischi di macchie. (asciugatura tra la seconda e la terza mano: 12 ore).

Attenzione, la temperatura non deve scendere al di sotto dei 5-10 gradi, altrimenti la vernice potrebbe sbiancare.

ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati di cemento cerato: circa 24 ore.
- Asciugatura tra 2 strati di vernice HIGHPROTECT: 12 ore
- Asciugatura prima della levigatura del cemento cerato e delle finiture: 24 ore o più.
- Tempo aperto della miscela di cemento cerato: 4 ore.
- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni

MANUTENZIONE

- Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente o un pulitore a vapore per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per i due strati.

Contenuto di ogni kit:

Kit 2m²:

- Primer universale per cemento cerato: 200ml

- Polvere: 3kg
- Resina: 0,9L
- Colorante: 100ml
- Riempitivo per pori: 200ml
- Vernice Alta Protezione HIGHPROTECT: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²:

- Primer universale per cemento cerato 500ml
- Polvere: 7,5kg
- Resina: 2,25L
- Colorante: 250ml
- Sigillante: 500ml
- Vernice ad Alta Protezione: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:

- Primer universale per cemento cerato: 1L
- Polvere: 15kg (2 sacchi da 7,5 kg)
- Resina: 4,5L
- Colorante: 500ml
- Riempitivo per pori: 1L
- Vernice Alta Protezione HIGHPROTECT: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per un massimo di 12 mesi.

video [Video](#)

Mentions Légales :

PRIMER E SIGILLANTE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. **CEMENTO DECORATIVO:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. **VERNICE COMP A:** Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. **VERNICE COMP B:** Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.
