



INFORMACIÓN TÉCNICA

COCINAS Y BAÑOS



DESCRIPCIÓN

Pintura multisuperficies en base acuosa para pintar vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, PVC, madera, acero galvanizado, aluminio, algunos plásticos, etc. Pintura 2 en 1, no necesita imprimación en gran variedad de soportes. Pintura con protección contra hongos y algas.

No apto para inmersión, ni zonas con condensación constante.

Características:

- ✚ Excelente adherencia sobre sustratos complicados como vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, madera, acero galvanizado, aluminio, algunos plásticos, etc.
- ✚ Excelente resistente al agua.
- ✚ No amarillea.
- ✚ Excelente nivelación y brochabilidad.
- ✚ Gran dureza y resistencia al rayado.
- ✚ Un solo componente.
- ✚ Secado rápido.
- ✚ Exterior e interior.
- ✚ Respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Blanco. Sistema tintométrico Deco-Color.	
Brillo	Satinado G2. 60º: 15-20	UNE-EN 13300
Sólidos en peso	56 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	39 %	UNE 48090
Viscosidad	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.25 – 1.35 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 12 m²/l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

COCINAS Y BAÑOS



APLICACIÓN

Pintura al agua diseñada para el pintado de cocinas y baños sobre una gran variedad de materiales. Resistencia a las manchas de grasa y humedad. Adhesión superior en sustratos cerámicos y superficies vitrificadas.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. para ello utilizar lejía diluida 1:8 con agua, disolvente limpieza o decapantes.

Superficies no pintadas:

- Vidrio, azulejo, baldosas vitrificadas, etc.: Aplicar de dos a tres capas del producto. En superficies vitrificadas o con escaso poro se recomienda hacer una prueba de adherencia. Realizar previamente un lijado antes de aplicar el producto para facilitar la adherencia.
- Albañilería en general: Aplicar de dos a tres capas del producto.
- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con sulfamán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar de dos a tres capas del producto.
- Madera: Aplicar de dos a tres capas del producto.
- Acero galvanizado, aluminio: Aplicar de dos a tres capas del producto.
- PVC y plásticos: Realizar previamente un lijado antes de aplicar el producto para facilitar la adherencia. A continuación, aplicar dos capas. Es recomendable sobre los distintos plásticos existentes en el mercado, realizar una prueba previa de adherencia.

Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar COCINAS Y BAÑOS.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

COCINAS Y BAÑOS



PRESENTACIÓN

Envases de metal de: 750 ml; 2,5 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>