

## Vernici impermeabilizzanti per piscine - ARCADECO - 1215



DESCRIZIONE PRODOTTO Vernice impermeabilizzante per piscine e vasche in calcestruzzo

ARCAPOOL - 24 è una vernice idrorepellente a base di copolimeri acrilici in solvente. Impermeabilizza il supporto. Vernice a solvente per piscine e vasche in calcestruzzo, rinnova l'estetica della vostra piscina. Una vernice al miglior prezzo, ideale per tutti i lavori di ristrutturazione a basso costo!

Prodotto in Francia nel nostro stabilimento ARCANE INDUSTRIES.

Importante: la vernice ARCAPOOL - 24 non è una soluzione di impermeabilizzazione e non è destinata a risolvere un problema di perdite nella vostra vasca. In questo caso vi consigliamo un intonaco di rivestimento o di impermeabilizzazione: consultateci.

Si prega di notare che per il colore BLU NERO sarà necessario un tempo di produzione di 2 giorni, se venite al DRIVE vi preghiamo di chiamarci prima di venire

Diversi colori RAL disponibili: i colori di questo prodotto sono codificati con il RAL ufficiale europeo, che vi permette di vedere il colore più vicino alla realtà su una cartella colori. Poiché i colori sullo schermo possono variare a seconda del dispositivo e/o del vostro schermo, vi invitiamo a consultare il RAL colori.

Trovate il nostro prodotto per famiglia di colori: vernice piscina bianca, vernice piscina blu, vernice piscina beige, vernice piscina nera, vernice piscina gialla, vernice piscina verde, vernice piscina grigia.

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Si applica su calcestruzzo o cemento o su idrorepellente piscina / rivestimento impermeabilizzante piscina
- Resiste a tutti i trattamenti dell'acqua (cloro, sale...).

- Aspetto opaco setoso e non lucido.
- **Durabilità fino a 7 anni.**
- Applicazione molto semplice, non richiede alcuna conoscenza tecnica, seguire attentamente le istruzioni.
- Buona impermeabilità all'acqua.
- Ottima resistenza agli agenti chimici e all'alcalinità.
- Eccellente adesione su fondo correttamente preparato (vedi sotto).
- Microporoso, lascia respirare i vostri muri.
- Lavabile e pulibile.
- Successiva verniciatura con la stessa vernice direttamente senza decapaggio.
- Può essere utilizzata anche per Hammam e Spa

## DESTINAZIONE

Piscine, vasche, cisterne, jacuzzi, Hammam.

## MATERIALI IDONEI

Cemento, calcestruzzo, intonaco di rivestimento e supporti porosi (privi di vecchie vernici).

## APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

ruolo a pelo lungo

Con rullo, pennello o pistola: in caso di applicazione a spruzzo, regolare la viscosità della vernice con acquaragia. Pulizia con acquaragia.

## KIT COMPLETO DI ATTREZZI

Vi raccomandiamo il nostro kit completo di attrezzi speciale per vernice piscina.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È essenziale assicurarsi che il supporto non contenga più del **5% di umidità** per evitare eventuali bolle nella vernice nelle settimane successive all'applicazione. Il contenuto di umidità deve essere misurato utilizzando il nostro **igrometro**. Oltre il 5% la vernice rischia di presentare bolle nei giorni o nelle settimane successive alla rimessa in acqua. Consultate il nostro articolo sulle vernici che si gonfiano.

- Assicurarsi che il supporto sia sano e non fessurato. In caso di fessure, vi invitiamo a consultare la nostra pagina di consigli sulle perdite della piscina.
  - Eliminare le parti non aderenti tramite raschiatura, spazzolatura o lavaggio.
-

- Su vernice vecchia, carteggiare **completamente** la vernice fino a tornare al supporto in calcestruzzo grezzo.
- Eliminare i depositi verdi con IL TRATTAMENTO FUNGICIDA.
- Eliminare se necessario i depositi di calcare con lavaggio con acqua leggermente acidificata seguito da risciacquo.
- La pulizia sarà effettuata se possibile con idropulitrice a 100 bar a 20 cm dal supporto per eliminare eventuali sali e lattime.
- Applicare due mani di vernice a 24 ore di intervallo sul supporto perfettamente asciutto.
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto prima di applicare la vernice (Attendere 4-5 giorni dopo l'idropulitrice).
- Attendere un minimo di 14 giorni se l'applicazione avviene dopo un intonaco di rivestimento
- Questa vernice non è una soluzione di impermeabilizzazione: se la vostra piscina o vasca ha un problema di impermeabilizzazione o di perdita d'acqua sarà necessario applicare un intonaco impermeabilizzante prima della vernice ARCAPOOL - 24. Consultateci.
- Se il supporto presenta fenomeni di contropressione (degassaggio), applicare preventivamente un intonaco di rivestimento tipo: ARCACIM POOL (piscine interrate), ARCACIM S2 AQUA (piscine fuori terra).
- Attenzione, assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e pulita prima di iniziare a dipingere: consultare il nostro articolo sulla vernice per piscina che si gonfia.
- Su calcestruzzo nuovo casseforme appena scasserate: accurata pulizia con un prodotto adatto per eliminare gli oli disarmanti,
- Attendere l'asciugatura completa del calcestruzzo nuovo prima dell'applicazione.

Non lavorare in pieno sole, non applicare su supporto caldo (a fine giornata) né in caso di rischio pioggia o forte vento. Privilegiare l'applicazione di buon'ora al mattino. **IMPORTANTE** Non è necessario alcun primer per l'applicazione di questa vernice, l'utilizzo di un primer potrebbe compromettere la corretta adesione della vernice sul supporto in cemento o calcestruzzo. **MESSA IN OPERA**

**1ª mano:** diluizione al 10% con acquaragia. Questa mano sostituirà un primer, si ancrerà nella porosità del calcestruzzo o cemento.

**2ª mano:** dopo 24 ore applicare una mano pura.

### **Come creare un effetto antiscivolo?**

Dopo 24 ore di asciugatura sull'ultima mano, applicare una nuova mano di vernice per piscina a ragione di 0,15L/m<sup>2</sup> con incorporazione di corindone a ragione di 30 gr/m<sup>2</sup>.

### **Come evitare lo scolorimento della vernice per piscina?**

---

Più scuro è il colore della vernice, più lungo sarà il tempo di attesa prima del riempimento. Per evitare che sotto la linea d'acqua il colore si schiarisca, per i colori scuri, rispettare un tempo minimo di asciugatura di 14 giorni prima del riempimento. Per i colori chiari, sarà necessario un tempo di asciugatura di 7 giorni.

## RACCOMANDAZIONI

- È essenziale assicurarsi che il supporto non contenga più del 5% di umidità.
- Evitare assolutamente di dipingere in pieno sole e nei giorni di forte vento.
- Prevedere di dipingere al mattino molto presto, evitare i momenti con forte umidità.
- Evitare di dipingere in caso di pioggia per evitare bolle o tempi di asciugatura più lunghi.
- Rispettare scrupolosamente i tempi di asciugatura indicati di seguito.
- Applicazione: con rullo a pelo lungo, con pennello di finitura o a spruzzo. In caso di applicazione a spruzzo, regolare la viscosità della vernice con acquaragia.
- È essenziale **non gettare mai pastiglie di cloro o qualsiasi altro prodotto per il trattamento delle piscine direttamente nell'acqua della piscina**. Invece, è necessario utilizzare gli skimmer, la pompa dosatrice o i cestelli galleggianti per la loro corretta applicazione.
- Una pastiglia di cloro non deve mai essere a contatto diretto con una vernice per piscina.
- Su vernice vecchia consigliamo una carteggiatura completa del supporto.
- Se si riapplica su ARCAPOOL - 24 sarà necessario ravvivare e pulire (sgrassare) la vernice con acetone e poi applicare ARCAPOOL - 24 senza diluizione (è anche preferibile effettuare una micro carteggiatura per rigare quest'ultima e favorire l'adesione)

## PROTEZIONE

Questo prodotto non richiede una finitura particolare.

## ASCIUGATURA

- Gli intonaci idraulici devono avere almeno 28 giorni di asciugatura prima di qualsiasi applicazione. Le lastre di calcestruzzo o le strutture in calcestruzzo gettato nuove devono avere 60 giorni di asciugatura prima dell'applicazione.
  - Asciugatura tra le mani: 24 ore, assicurarsi che la prima mano sia completamente asciutta prima di applicare la seconda.
  - Rimessa in acqua: è indispensabile un tempo minimo di asciugatura di 7 giorni, se possibile preferire un tempo più lungo max 14 giorni per garantire una migliore durata nel tempo. I colori scuri richiedono un tempo di asciugatura di 14 giorni prima della rimessa in acqua.
-

## MANUTENZIONE

Questo prodotto non richiede una manutenzione particolare

## CONSUMO

La vernice per piscina si applica in 2 mani.

La resa media è di 3-4 m<sup>2</sup> per litro sul totale delle due mani.

## ESEMPIO:

Per una piscina di 120 m<sup>2</sup>, saranno necessari in media 35 litri se consideriamo un consumo di 3,5m<sup>2</sup>/Litro

- 1<sup>a</sup> mano: diluizione al 10% della vernice ARCAPOOL - 24 con acquaragia (10% di acquaragia, 90% di vernice).
- 2<sup>a</sup> mano: puro

## Conservazione

Si conserva 1 anno nella confezione originale chiusa. Conservare al riparo dal gelo.

## Video Video

### **Mentions Légales :**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso.

---