

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE



AGENT DE DÉMOULAGE POUR BÉTON PRÉFABRIQUÉ

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

Décoffrant de synthèse, HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE est un décoffrant pour l'industrie et notamment pour les bétons préfabriqués.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE assure d'excellentes conditions de travail pour votre personnel et un résultat de qualité.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE permet l'obtention de bétons lisses et exempts de tâches quelle que soit la méthode de coulage : béton chaud ou froid, adjuvanté ou non, étuvé ou non.

DOMAINES D'APPLICATION

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE a été spécialement conçu pour le décoffrage en usine de préfabrication.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE s'applique sur tous les types de moules :

- Métalliques
- Bois bakéliné
- Polyester, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile minérale
Aspect :	Huileux
Couleur :	Couleur Gardner 10 maximum (Ambré)

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE

Teneur en aromatiques totaux	< 1%
Viscosité : norme 2431 à 20 °C	38 secondes coupe ISO 3
Densité :	0,89 kg/l
Point éclair :	79°C
Teneur en COV :	De 0 à 25 %
Point de cristallisation :	Inférieur à - 15°C
Températures limite d'application :	Par pulvérisation + 5°C à + 40°C Etuvage + 80°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Solvant pétrolier de type white Spirit
Miscibilité :	White Spirit

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

Conformité à la classification du SYNAD 2015 des agents de démoulage :

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	● ○
	Hygiène	● ○ ○ ○
Environnement	COV	● ● ● ○
	Biodégradabilité	○ ○ ○ ○
● Critère favorable ○ Critère défavorable		

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur.

3 - Application

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE s'applique en 1 seule couche sans excès.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE s'applique le plus régulièrement possible sur les différentes surfaces.

4 - Consommation

Environ 30 à 50 m² par litre.

5 – Finition

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

HUILE DE DÉMOULAGE UNIVERSELLE DE SYNTHÈSE

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.

Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

CONDITIONNEMENTS

Bidon : 2 litres et 5 litres.

Tonnelet : 30 litres

Fût : 220 litres

Cuve : 1000 litres

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2023.

MATPRO.

111 AVENUE DU DOUARD – ZI LES PALDUS – 13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél. +33 (0)4 42 010 909

contact@materiaux-produits.com

