

Microcemento per esterni: pavimenti, muri, terrazze, balconi, scale



DESCRIZIONE PRODOTTO Cemento cerato per esterni:

Il cemento cerato "Nuances Minérales" è una malta decorativa, colorata in massa (40 colori). La sua formulazione permette una grande facilità di applicazione su molteplici supporti. Spessore totale: 2mm La gamma comprende i primer e le finiture che garantiscono un'eccellente aderenza e la durata del risultato estetico. Il nostro cemento cerato è presentato in kit che comprendono tutti i prodotti necessari per la corretta realizzazione dei lavori.

SUGGERIMENTO COLORE

Per la scelta del colore, vi consigliamo vivamente di ordinare il nostro campionario Cemento Cerato. Vi viene rimborsato se ce lo restituite completo entro 2 mesi dall'acquisto. Vi proponiamo anche campioni individuali. Infatti, nonostante tutti i nostri sforzi di calibrazione e per ragioni tecniche di visualizzazione, non possiamo garantire la corrispondenza totale tra la realtà e i colori del campionario visualizzato, poiché la visualizzazione delle tinte dipende dal vostro schermo e dalla sua risoluzione.

Disponibile anche in kit per famiglia di colore: cemento cerato per esterno grigio, cemento cerato per esterno bianco, cemento cerato per esterno blu, cemento cerato per esterno rosso, cemento cerato per esterno nero, cemento cerato per esterno giallo, cemento cerato per esterno beige, cemento cerato per esterno verde, cemento cerato per esterno marrone, cemento cerato per esterno arancione, cemento cerato per esterno rosa, cemento cerato per esterno viola.

IL KIT CEMENTO CERATO PER ESTERNO CONTIENE:

- Primer universale per cemento cerato
 - Pack cemento cerato (micro malta a granulometria fine: polvere + resina + colorante)
 - Sigillante
 - Vernice: HIGHPROTECT (Altissima resistenza e protezione, bicomponente, resiste al
-

ristagno d'acqua, leggermente satinato)

Nota: se la terrazza, il piano di lavoro, il pavimento, la parete è piastrellata, vi consigliamo di utilizzare il nostro KIT CEMENTO CERATO PER PIASTRELLE.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Il nostro cemento cerato presenta numerose qualità

- Alta resistenza ai raggi UV
- Ottima opacità e copertura
- Tempo di lavorabilità importante > 1H
- Tutti i supporti anche lisci - Eccellente aderenza
- Granulometria fine
- Vernice Alta protezione antimacchia, antiabrasione, anticalore
- Colorato in massa
- Facile manutenzione

DESTINAZIONE

Terrazze esterne, Scale, Balconi

MATERIALI IDONEI

- Massetto cemento, cemento
- Massetti in calcestruzzo
- Calcestruzzo alleggerito / cellulare
- Piastrelle e mattonelle in cemento (con rasatura per mascherare lo spettro delle fughe).

Nota: se la terrazza, il piano di lavoro, il pavimento, la parete è piastrellata, vi consigliamo di utilizzare il nostro KIT CEMENTO CERATO PER PIASTRELLE.

APPLICAZIONE STRUMENTI NECESSARI

- Frattazzo in acciaio inox 20x8 e 24x10 e/o frattazzo in plastica con bordi arrotondati. Importante: la dimensione e il tipo di frattazzo devono essere adatti alla superficie. Se il frattazzo in acciaio inox è già stato utilizzato, strofinare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto.
 - Spatola americana di diverse dimensioni (utili per angoli, alzatine, scale, piccole superfici non accessibili con il frattazzo)
 - Rulli manicotti in microfibra (10mm - 250mm): per applicazione primer + finitura Pulizia con acqua durante e dopo l'uso
-

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Il supporto deve essere resistente, non friabile, stabile e coesivo. In caso contrario, è necessario un fissativo di fondo: consultarci.
- La superficie deve essere asciutta.
- Eliminare tramite raschiatura e eventualmente levigatura le vecchie pitture, le tracce di gesso e di mastice.
- Tutte le irregolarità devono essere eliminate.

In tutti i casi, raccomandiamo un primer specifico.

Sulle terrazze per evitare le risalite capillari: vi raccomandiamo di utilizzare il nostro **REVEPOXY - 149** in due strati, con sabbiatura di silice sull'ultimo strato. Questo primer è indispensabile se la vostra lastra è posata direttamente sulla terra (platea) e non è stata isolata. Per determinare se avete risalite di umidità, dovete fare un test incollando un foglio di plastica trasparente per 48 ore. Se appaiono goccioline d'acqua e condensa tra il film di plastica e il supporto, significa che l'umidità proveniente dal basso filtra il vostro supporto.

L'interposizione di un primer tra il cemento cerato e il supporto permette in particolare una migliore omogeneità finale del risultato e una migliore aderenza.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE DEL PRIMER: Applicare sulla superficie ben asciutta uno strato del nostro Primer Universale. Questo primer è granuloso per una migliore aderenza. È adatto a superfici porose e non porose. Tempo di asciugatura minimo 12h. Per compensato, legno esotico, multistrato, compensato marino, marine ply, sarà necessario bloccare le risalite di tannino con una vernice gliceroftalica o 2 strati di vernice High protect (12h di asciugatura per strato) + applicazione primer universale.

PREPARAZIONE DEL CEMENTO CERATO:

Versare tutto il colorante nel contenitore della resina (attenzione a scuotere bene il contenitore del colorante per evitare ristagni di pigmento sul fondo). Trasferire un po' di resina sul fondo del flacone di colorante vuoto, agitare, per recuperare il pigmento residuo e versare nel contenitore della resina. Insistiamo su questa fase fondamentale per la corretta colorazione dell'intonaco finale.

Nel secchio versare: 3 parti in peso di polvere in 1 parte in peso di resina, esempio 100 gr di resina per 300gr di polvere (utilizzare un pesagrammi o bilancia elettronica).

Mescolare manualmente con una riga o preferibilmente meccanicamente con un miscelatore a 600 giri/min fino ad ottenere una pasta omogenea. È essenziale versare sempre la polvere

nella resina e non il contrario (rischio di grumi). La miscela finale deve essere cremosa, densa e non troppo liquida.

Tempo di lavorabilità della miscela (tempo per l'applicazione): 4 ore. Preparare solo la miscela per il primo strato

APPLICAZIONE DEL CEMENTO CERATO :

Primo strato: Applicare con un frattazzo dai bordi arrotondati o spatola, uno strato uniforme di 1kg/m^2 . La dimensione e il tipo di frattazzo devono essere adatti alla superficie. Se il frattazzo è già stato utilizzato, strofinare i bordi con carta vetrata per rimuovere le asperità e non segnare il supporto).

Secondo strato: Applicare il secondo strato (1kg/m^2) 24 ore dopo l'asciugatura del primo strato.

Lisciatura: Man mano che il secondo strato si asciuga, lisciare il materiale per ottenere una superficie liscia e setosa.

Cos'è la lucidatura e perché si fa? Una volta che il secondo strato inizia ad asciugare, non lascia più il segno al tatto e si schiarisce, passare la spatola pulita quasi in piano senza materiale come se si facesse una leggera carezza per schiacciare il grano e chiudere i pori. (ogni 3 o 4 passate, bisogna pulire la spatola con un panno umido) Questa azione è la lucidatura, aumenta le sfumature, fa penetrare maggiormente i grani, liscia il supporto e lo rende meno poroso e più resistente. Se il calcestruzzo è più duro o ha asciugato troppo, la forza della lucidatura può aumentare. Se non è sufficientemente duro, rischia di staccarsi > Riparare al meglio e attendere il momento giusto.

Per questo motivo è necessario iniziare la lisciatura "accarezzando" il cemento cerato. L'uso di un frattazzo in policarbonato (plastica) è raccomandato per la lisciatura dei cementi cerati chiari per evitare tracce nere dovute al riscaldamento del materiale.

Levigatura:

24 ore dopo l'asciugatura del secondo strato, utilizzare una levigatrice elettrica a velocità media con carta vetrata grana 150. Questa levigatura deve essere leggera (rischio di sbiancamento) e permetterà di livellare la superficie ed evidenziare gli effetti di sfumatura.

RACCOMANDAZIONI

"Colpo di mano": Il prodotto deve essere sempre davanti allo strumento: "posare - riprendere - posare". Partire sempre dall'esterno del supporto. L'applicazione dipenderà dall'angolo di inclinazione della spatola: più si va verso la finitura, più bisogna essere in piano. Durante la lucidatura, ogni 3 o 4 passate, bisogna pulire la spatola: più si procede con la finitura, più si lavora con uno strumento pulito (pulizia con panno umido).

Applicazione "A fresco" **riservata ai professionisti esperti**: fresco su fresco - per penetrare il grano. Le cariche fini presenti aiutano a fare la lucidatura (effetto lucido tramite lucidatura). Quando si lavora "a fresco", si fa penetrare maggiormente i grani e così si ottiene un supporto più liscio.

Applicazione su pavimento riscaldato: Sarà necessario spegnere il riscaldamento a pavimento almeno 48 ore prima dell'applicazione del cemento cerato e "riavviarlo" minimo 72 ore dopo l'asciugatura delle finiture.

Temperatura di applicazione: minimo 15°C - massimo 25°C.

PROTEZIONE

Il cemento cerato sarà protetto con un sigillante e una vernice (contenuti nei kit).

APPLICAZIONE DEL SIGILLANTE: 24-48h dopo l'ultimo strato di cemento cerato, applicare con un rullo manicotto in microfibra, 1 solo strato nelle proporzioni di: 200ml per 2m², 500ml per 5m², 1 litro per 10m² evitando spessori eccessivi, zone troppo sottili e dimenticanze. Il supporto deve assorbire il prodotto. L'asciugatura dura minimo 12 ore, idealmente 24h. (non applicare la vernice protettiva prima della completa asciugatura).

APPLICAZIONE DELLA VERNICE

I kit contengono tutta la nostra vernice ad alta protezione High Protect che è formulata per una protezione massima contro l'acqua e le macchie. È resistente ai raggi UV. È quindi perfettamente indicata per esterni, su terrazze, scale, cucine esterne. *Preparazione della vernice:* Preparare solo quanto necessario per il primo strato: versare la base (componente A) dal flacone Highprotect in un contenitore poi versare l'indurente (componente B). Mescolare l'insieme per 2 min. Attenzione a non confondere con la tanica di RESINA neutra cemento cerato. Il mancato rispetto di questa procedura può causare un difetto di aspetto ed efficacia del prodotto. Mescolare sempre una seconda volta prima dell'applicazione (la miscelazione si effettuerà sempre con un manico di legno pulito). Dosaggio: 5 parti in peso di vernice (BASE COMP A) per 1 parte in peso di indurente (COMP B). Preparerete la miscela del secondo strato appena prima di applicarlo. Per l'insieme dei 2 strati 1 litro = 10m²

Applicazione con un rullo in microfibra di 2 strati di vernice HIGHPROTECT a intervalli di 12 ore, applicare in strato sottile per evitare la formazione di bolle. Ricaricare il rullo quando non ha più materiale. Ogni traccia biancastra scomparirà durante l'asciugatura. Potrebbero essere necessari 3 strati di vernice a seconda della porosità del supporto e della protezione desiderata. (asciugatura tra secondo e terzo strato: 12 ore).

All'esterno e per evitare infiltrazioni sotto il cemento cerato, soprattutto in assenza di

battiscopa, si consiglia di realizzare una risalita di 5cm con il cemento cerato o di completare applicando un sigillante trasparente in tutti gli angoli.

ASCIUGATURA

- Asciugatura tra 2 strati di cemento cerato: circa 24h.
- Tempo di asciugatura tra 2 strati di vernice HIGHPROTECT: 12 h
- Asciugatura prima della levigatura del cemento cerato e le finiture: 24 ore o più.
- Tempo di lavorabilità della miscela di cemento cerato: 4 ore.
- Tempo prima del contatto con l'acqua: 7 giorni

MANUTENZIONE

Attendere 20 giorni di asciugatura prima di utilizzare un detergente o un pulitore a vapore per la manutenzione ordinaria.

CONSUMO

2 kg al m² per i due strati.

Contenuto di ogni kit:

Kit 2m²: - Primer universale per cemento cerato: 200ml - Polvere: 3kg - Resina: 0,9L - Colorante: 100ml - Sigillante: 200ml - Vernice Alta Protezione: kit 2m² 208 g di base - 42 g di indurente

Kit 5m²: - Primer universale per cemento cerato 500ml - Polvere: 7,5kg - Resina: 2,25L - Colorante: 250ml - Sigillante: 500ml - Vernice Alta Protezione: kit 5m²: 417 g di base - 83 g di indurente

Kit 10m²:

- Primer universale per cemento cerato: 1L
- Polvere: 15kg (2 sacchi da 7.5 kg)
- Resina: 4.5L
- Colorante: 500ml
- Sigillante: 1L
- Vernice Alta Protezione: kit 10m²: 833 g di base - 167 g di indurente

CONSERVAZIONE

Si conserva prima della miscelazione, in un luogo asciutto al riparo dal calore per massimo 12 mesi.

Mentions Légales :

PRIMER e STUCCO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Rispettare le precauzioni d'uso. CEMENTO CERATO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. VERNICE COMP A: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Rispettare le precauzioni d'uso. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. VERNICE COMP B: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Pericoloso. Rispettare le precauzioni d'uso. Attenersi a quanto indicato nella scheda di sicurezza del prodotto. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.
