

PROPRIÉTÉS

Enduit de façade pour travaux de protection et de décoration. Enduit façade, crépi grain fin ECRAN77® constitue après séchage un revêtement décoratif et un complément d'imperméabilisation des façades et murs extérieurs.

- > Facile d'emploi.
- > Pâte onctueuse, prêt à l'emploi, aucun malaxage nécessaire pour sa mise en oeuvre.
- > Application au rouleau.
- > Hydrofuge, complément d'imperméabilisation des façades.
- > Masque les défauts du support.
- > Fort taux de résine, excellence adhérence.
- > Bouche les trous et renforce les murs.
- > Classification : D3.

DESTINATION

Enduit, crépi grain fin pour façades et murs extérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Béton banché ragrée, enduit à base de liant hydraulique sur maçonnerie, mortier... Ces supports peuvent être déjà revêtus par une peinture (acrylique ou pliolite) à l'exclusion des procédés d'imperméabilité.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents, exempts de graisse, huile, humidité, produit de cure, de parties friables ou non adhérentes. Nettoyer parfaitement vos murs à enduire. Utiliser un nettoyeur haute pression à froid.

- > Sur fonds poreux ou friables : Appliquer notre Fixateur de surface ECRAN77® ou une sous couche appropriée.
- > Sur fonds abimés (fissures, décollements) : Appliquer un enduit de réparation adapté.
- > Sur support vierge (parpaings ou béton non recouvert) : Appliquer un enduit adapté au préalable.

Ne pas appliquer l'enduit sur surface horizontale ou inclinée à moins de 45°C par rapport à l'horizontale, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires.

Application:

Appliquer une couche d'enduit crépi grain fin directement au rouleau. Tremper suffisamment pour remplir toutes les alvéoles. Appliquer sur le mur, de haut en bas par petites surfaces de 40 cm² environ. (il s'agit de déposer une grande quantité sur une petite surface et non pas d'étaler comme avec une peinture). Ne pas arrêter avant d'avoir fini un pan de mur entier.

Matériel d'application:

S'applique au rouleau alvéolé, au plateau ou au pistolet (groupe compresseur basse pression de préférence).

Conditions atmosphériques:

La température ambiante doit être comprise entre +10°C et +30°C. Ne pas enduire par une température inférieure à 10°C ou par grande chaleur. Le taux d'humidité dans le support doit être inférieure ou égal à 5%.

Consommation:

1 à 2 kg/m² selon l'aspect désiré.

SÉCHAGE

6 heures (variable selon les conditions atmosphériques).

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

25 kg.



ECRAN77, une marque de Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.