

PROPRIÉTÉS

Peinture professionnelle mate, à base de copolymères acryliques en dispersion dans l'eau pour la finition des travaux neufs ou d'entretien. Mat Acrylique ECRAN77® est une peinture à fort pouvoir opacifiant, d'excellente adhérence, résistante aux chocs, non jaunissante et sans odeur. Elle est spécialement conçue pour les travaux de peinture pour murs et plafonds.

- > Grande opacité, finition mate.
- > Application aisée sur tous supports préparés,
- > Formule gélifiée, limite les projections.
- > Sans odeur.
- > Séchage rapide.
- > Non jaunissante.
- > Résistant aux chocs et aux rayures.
- > Résine : Acrylique.

DESTINATION

Convient pour les travaux soignés des murs et plafonds intérieur.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Adhère parfaitement sur enduits, plâtres, plaques de plâtre, anciennes peintures, peintures dégradées. Sur métaux ferreux, non ferreux, PVC, bois et dérivés, utiliser un primaire adapté.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports:

Les supports doivent être sains, propres, secs et cohérents.

Sur fonds neufs : Brosser, nettoyer puis appliquer une couche d'Impression Alkyde ECRAN77®

Enduit et plâtre : Dépoussiérer, puis appliquer une couche d'Impression Alkyde ECRAN77®.

Anciennes peintures : Ponçer, lessiver, dépoussiérer puis appliquer une couche d'Impression Alkyde ECRAN77®.

Peintures dégradées : Eliminer par raclage et broser toutes les parties non adhérentes. Nettoyer, poncer et reboucher les fissures avec un enduit puis appliquer une couche d'Impression Alkyde ECRAN77®.

Métaux ferreux, non ferreux, pvc : Brosser et nettoyer puis appliquer une couche de Primaire d'Accrochage Antirouille ECRAN77®.

Bois et dérivés : Ponçer, puis appliquer une couche de Primaire Bois ECRAN77®.

Application:

Appliquer directement deux couches croisées de peinture professionnelle Mat Acrylique ECRAN77®

Matériel d'application:

Rouleau, pinceau, brosse et pistolet (Au pistolet dilution avec 5 à 15% d'eau).

Conditions atmosphériques:

Durant l'application et le séchage du produit, la température ambiante doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Consommation:

Rendement : 8 à 10 m² / L (par couche) suivant l'aspect du support.

SÉCHAGE

Temps de séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :

Séchage : 2 heures à 20°C.

Recouvrable : 8 heures (avec peinture à l'eau).

NETTOYAGE

Dilution, nettoyage des outils à l'eau (immédiatement après usage).

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine intact, non ouvert. Stocker dans un local sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

1 litre, 4 litres, 15 litres



ECRAN77, une marque de Peintures Daniel
ZI La Plaine du Caire III N°302 - 13830 Roquefort la Bedoule
Tel. 04 42 73 37 50 - Site web. www.peinture-etancheite.com
Email. info@peinture-etancheite.com

Cette feuille de renseignement est donnée à titre informatif et les conseils donnés sont sans engagement. L'emploi du produit doit être adapté aux circonstances. Pour les cas particuliers, nous conseillons de faire appel à notre service technique.